



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 7962. 14—2010  
代替 GB/T 7962. 14—1987

GB/T 7962. 14—2010

## 无色光学玻璃测试方法 第 14 部分：耐酸稳定性

Test methods of colourless optical glass—  
Part 14: Resistance to acid

中华人民共和国  
国家标准  
无色光学玻璃测试方法  
第 14 部分：耐酸稳定性  
GB/T 7962. 14—2010

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字  
2011 年 5 月第一版 2011 年 5 月第一次印刷

\*

书号：155066·1-42745 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 7962. 14—2010

2011-01-14 发布

2011-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 6 样品

6.1 样品玻璃内部应无肉眼可见的条纹、气泡和结石。

6.2 加工成  $20\text{ mm} \times 20\text{ mm} \times 10\text{ mm}$  样品 2 块。每块样品一个大面抛光, 粗糙度  $R_a=0.05$ , 其余面细磨即可。

6.3 试验前样品用无水乙醇与乙醚(1:9)的混合溶剂和长纤维棉拭净, 在 80 倍~100 倍显微镜下检查无任何侵蚀痕迹, 保存于干燥器中待测(在干燥器中只能保存 3 昼夜)。

## 7 测试步骤

7.1 取 50 mL 测定介质倒入石英烧杯中, 用毛玻璃盖好, 在温度  $50\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$  的精密恒温浴槽中预热 30 min。

7.2 把待测样品抛光面向上平放在烧杯中, 在白炽灯下观测样品表面产生紫蓝干涉色, 或呈现杂色或脱落的时间。前 10 min 之内应随时观测, 10 min 后每隔 5 min 观测一次, 30 min 后每隔 10 min 观测一次, 1 h 后每隔 30 min 观测一次。

## 8 结果分类

8.1 耐酸稳定性分为 6 类, 见表 1。

表 1 耐酸稳定性分类表

类别 (RA)	测定介质酸度		
	pH 2.9±0.2	pH 4.6±0.2	pH 6.0±0.2
1	≥5 h	—	—
2	<5 h, ≥30 min	—	—
3	—	>30 min	—
4	—	<30 min, ≥5 min	—
5	—	—	>3 h
6	—	—	≤3 h

8.2 1类和2类: 在 pH2.9 醋酸溶液中侵蚀 5 h 以上, 未出现紫蓝干涉色、未呈现杂色或脱落的为 1类; 小于 5 h, 大于或等于 30 min 出现紫蓝干涉色, 但未呈现杂色或脱落的为 2类。

8.3 3类和4类: 如在 pH2.9 醋酸溶液中, 呈现杂色或脱落的, 或 30 min 以内出现紫蓝干涉色的, 则需再取一块样品, 重复 7.1~7.2 步骤, 观测样品在 pH4.6 标准醋酸盐溶液中出现紫蓝干涉色, 或呈现杂色或出现脱落的时间。大于 30 min 出现紫蓝干涉色或呈现杂色, 但未出现脱落的为 3类; 小于 30 min, 大于或等于 5 min 出现紫蓝干涉色或呈现杂色, 但未出现脱落的为 4类。

8.4 5类和6类: 如在 pH4.6 标准醋酸盐溶液中, 出现脱落, 或 5 min 以内出现紫蓝干涉色或杂色的, 则需再取一块样品, 重复 7.1~7.2 步骤, 观测样品在 pH6.0 的蒸馏水中出现紫蓝干涉色, 或呈现杂色或出现脱落的时间。大于 3 h 出现紫蓝干涉色或呈现杂色, 但未出现脱落的为 5类; 小于或等于 3 h 出现紫蓝干涉色或呈现杂色, 或出现脱落的为 6类。

## 前言

GB/T 7962《无色光学玻璃测试方法》分为 20 个部分:

- 第 1 部分: 折射率和色散系数;
- 第 2 部分: 光学均匀性 斐索平面干涉法;
- 第 3 部分: 光学均匀性 全息干涉法;
- 第 4 部分: 折射率温度系数;
- 第 5 部分: 应力双折射;
- 第 6 部分: 杨氏模量、剪切模量及泊松比;
- 第 7 部分: 条纹度;
- 第 8 部分: 气泡度;
- 第 9 部分: 光吸收系数;
- 第 10 部分: 耐 X 射线性能;
- 第 11 部分: 可见折射率精密测试;
- 第 12 部分: 光谱内透射比;
- 第 13 部分: 导热系数;
- 第 14 部分: 耐酸稳定性;
- 第 15 部分: 耐潮稳定性;
- 第 16 部分: 线膨胀系数、转变温度和弛垂温度;
- 第 17 部分: 紫外、红外折射率;
- 第 18 部分: 克氏硬度;
- 第 19 部分: 磨耗度;
- 第 20 部分: 密度。

本部分为 GB/T 7962 的第 14 部分。

本部分代替 GB/T 7962.14—1987《无色光学玻璃测试方法 耐酸稳定性测试方法》。

本部分与 GB/T 7962.14—1987 相比, 主要变化如下:

- 调整了标准的结构, 增加了前言、规范性引用文件、术语和定义三部分内容;
- 对分类定级方法作了修订, 由原来的 3类 6 级改为 6类;
- 更正了 GB/T 7962.14—1987 中叙述不清楚的部分条款。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国仪表功能材料标准化技术委员会(SAC/TC 419)归口。

本部分负责起草单位: 成都光明光电股份有限公司。

本部分主要起草人: 胡熔、许波、田丰贵。

本部分所代替标准的历次版本发布情况:

——GB/T 7962.14—1987。