



中华人民共和国国家标准

GB/T 2792—2014
代替 GB/T 2792—1998

GB/T 2792—2014

胶粘带剥离强度的试验方法

Measurement of peel adhesion properties for adhesive tapes

(ISO 29862:2007, Self adhesive tapes—Determination of peel adhesion properties, MOD)

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
胶粘带剥离强度的试验方法
GB/T 2792—2014

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 26 千字
2014年9月第一版 2014年9月第一次印刷

*

书号: 155066 • 1-49942 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 2792-2014

2014-07-08 发布

2014-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T2792—1998《压敏胶粘带 180°剥离强度试验方法》，与 GB/T 2792—1998 相比，主要技术变化如下：

- 修改了标准名称，将标准的名称修改为《胶粘带剥离强度的试验方法》
- 删除了引用标准 JB/T 7499—1994《耐水砂纸》（见 1998 版的第 2 章）；
- 修改了“剥离强度”术语的定义（见 3.1，1998 版的第 3 章）；
- 增加了“样件”术语（见 3.2）；
- 增加了“表面平均粗糙度”术语（见 3.3）；
- 修改了清洗剂的种类（见 5.2.2，1998 版的 5.3.1）；
- 增加了试样的裁取方法（见 5.3.1）；
- 修改了标准试验钢板的要求（见 5.3.3，1998 版的 5.2）；
- 修改了压辊的尺寸和质量（见 5.3.4.1，1998 版的 4.1.1 和 4.1.3）；
- 修改了试验室的标准试验条件（见 5.4.1，1998 版的 6.2）；
- 修改了试样的标准尺寸（见 5.4.2，1998 版的 5.1）；
- 增加了钢板的清洗方法（见 5.5.2.1）；
- 修改了压辊次数（见 5.5.3.1，1998 版的 7.3）；
- 修改了试样的制样时间和试验前的滞留时间（见 5.5.3.1，1998 版的 7.4）；
- 增加了胶粘带与自身背膜的 180°剥离强度试验方法（见第 6 章）；
- 增加了胶粘带与防粘材料的 180°剥离强度试验方法（见第 8 章）；
- 增加了低温下胶粘带 180°剥离强度试验方法（见附录 A）；
- 增加了胶粘带 90°剥离强度的试验方法（见附录 B）。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 29862:2007《粘胶带 抗剥离粘附性能的测定》。

本标准与 ISO 29862:2007 相比在结构上有一些调整，附录 C 中列出了本标准与 ISO 29862:2007 的章条编号对照一览表。

本标准与 ISO 29862:2007 相比，存在技术性差异，这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线（|）进行了标示，附录 D 中给出了技术性差异及其原因的一览表。

本标准还对 ISO 29862:2007 作了下列编辑性修改：

- “本国际标准”一词改为本标准；
- 剥离强度的单位“N/10 mm”改为“N/cm”。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会（SAC/TC 185）归口。

本标准起草单位：上海橡胶制品研究所、开平市齐裕胶粘制品科技有限公司、联冠（中山）胶粘制品有限公司、永大（中山）有限公司、广州宏昌胶粘带厂、无锡市万力粘合材料有限公司、宁波综研化学有限公司、上海晶华粘胶制品发展有限公司。

本标准主要起草人：金卫星、陈维斌、王灿、张建庆、罗吉尔、陈华昌、杨春强、刘小丽、许宁。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 2792—1981、GB/T 2792—1998。

附 录 C

(资料性附录)

本标准与 ISO 29862:2007 相比的结构变化情况

本标准与 ISO 29862:2007 相比在结构上基本一致,调整的具体章条编号对照情况见表 C.1。

表 C.1 本标准与 ISO 29862:2007 的章条编号对照情况

本标准章条编号	对应的 ISO 29862:2007 章条编号
3.2	—
3.3	—
—	3.2
—	3.3
—	3.4
—	第 4 章
第 4 章	第 1 章的第三段到第九段
第 4 章的表 1	第 1 章的表 1
附表 A	—
附表 B	—
注:表中没列出的章条与 ISO 章条一致。	

胶粘带剥离强度的试验方法

1 范围

本标准规定了胶粘带剥离强度的一系列试验方法。
本标准适用于胶粘带剥离强度的测定,用于胶粘带产品的质量控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 2523—2008 冷轧金属薄板(带)表面粗糙度和峰值数测量方法
GB/T 3280—2007 不锈钢冷轧钢板和钢带
GB/T 22396 压敏胶粘制品术语

3 术语与定义

GB/T 22396 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

剥离强度 peel strength

以一定的角度和速率将单位宽度的胶粘带从特定粘接面上剥离所需要的力。单位 N/cm。

3.2

样件 test assembly

将被测试胶粘带粘贴在钢板后形成的组合件。

3.3

表面平均粗糙度 roughness average

粗糙度轮廓的算术平均偏差。即在取样长度内粗糙度轮廓偏距绝对值的算术平均值。

4 分类

本标准方法按胶粘带粘接的不同对象、温度和剥离角度可分为以下几种：
——方法 1:胶粘带与不锈钢 180°剥离强度的试验方法；
——方法 2:胶粘带与自身背膜 180°剥离强度的试验方法；
——方法 3:双面胶粘带、转移胶粘带与不锈钢 180°剥离强度的试验方法；
——方法 4:胶粘带与防粘材料 180°剥离强度的试验方法；
——附录 A:胶粘带低温剥离强度的试验方法；
——附录 B:胶粘带 90°剥离强度的试验方法。
各种方法的使用说明见表 1。