

HB

中华人民共和国航空航天工业部 航空工业标准

HB 6572—92

GH150 合金圆饼、环坯和环形件

1992—04—15 发布

1992—10—01 实施

中华人民共和国航空航天工业部 批准

中华人民共和国航空航天工业部航空工业标准

GH150 合金圆饼、环坯和环形件

HB 6572—92

1 主题内容与适用范围

本标准规定了 GH150 合金圆饼、环件毛坯(以下简称环坯)和环形件的化学成分、力学性能、试验方法和检验规则等要求。

本标准适用于 GH150 合金热轧或锻制的环形件和锻制圆饼或环坯,供制造使用温度在 750℃以下的燃气涡轮发动机普通承力部件。

2 引用标准

| | |
|--------------|-------------------------|
| GB 222—84 | 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差 |
| GB 223—84 | 钢铁及合金化学分析方法 |
| GB 228—87 | 金属拉伸试验方法 |
| GB 229—84 | 金属常温冲击韧性试验方法 |
| GB 231—84 | 金属布氏硬度试验方法 |
| GB 1786—79 | 锻制圆饼超声波探伤方法 |
| GB 4338—84 | 金属高温拉伸试验方法 |
| GB 6395—86 | 金属高温拉伸持久试验方法 |
| GB 6397—86 | 金属拉伸试验试样 |
| GBn 175—82 | 高温合金牌号 |
| GBn 183—82 | 高温合金环件毛坯 |
| GBn 187.2—82 | 高温合金横向低倍组织酸浸试验法 |

3 尺寸、外形、重量

3.1 圆饼和环坯的尺寸、外形和重量按供需双方商定的锻件图纸的要求,或按 GBn 183—82 中 1.1~1.3 条的规定。

3.1.1 圆饼应呈圆鼓形或圆柱形,不得有明显的歪扭、偏斜和双鼓形。圆饼的重量公差为 ± 1 kg,高度公差为 ± 1 mm,外径尺寸供参考。

3.1.2 环坯内外径要同心,圆周壁厚要均匀,壁厚公差不大于 5mm。

3.2 环形件的尺寸及重量范围为:

外径 350~1000mm

内径 230~930mm