

ICS 85.010
分类号: Y32
备案号: 31070-2011

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 4123—2010

装饰原纸

Decorative base paper

2010-12-29 发布

2011-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司、中国制浆造纸研究院、国家纸张质量监督检验中心。

本标准主要起草人：李学峰、李安东、王镭、朱洪升。

装饰原纸

1 范围

本标准规定了装饰原纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于直接浸渍或印刷后浸渍，经热压层合加工，用于人造板饰面的原纸。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（GB/T 450—2008，ISO 186:2002，MOD）

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定（GB/T 451.2—2002，eqv ISO 536:1995）

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定（GB/T 451.3—2002，eqv ISO 534:1988）

GB/T 465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定（GB/T 465.2—2008，ISO 3781:1983，MOD）

GB/T 456 纸和纸板平滑度的测定（别克法）（GB/T 456—2002，idt ISO 5627:1995）

GB/T 458 纸和纸板 透气度的测定（GB/T 458—2008，ISO 5636-2:1984，ISO 5636-3:1992，ISO 5636-5:2003，MOD）

GB/T 459 纸和纸板伸缩性的测定

GB/T 461.1 纸和纸板毛细吸液高度的测定（克列姆法）（GB/T 461.1—2002，eqv ISO 8787:1989）

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定（GB/T 462—2008，ISO 287:1985，ISO 638:1978，MOD）

GB/T 742 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定（GB/T 742—2008，ISO 2144:1997，MOD）

GB/T 1540 纸和纸板吸水性的测定（可勃法）（GB/T 1540—2002，neq ISO 535:1991）

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（GB/T 10739—2002，eqv ISO 187:1990）

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定（GB/T 12914—2008，ISO 1924-1:1992，ISO 1924-2:1992）

GB/T 13528 纸和纸板表面pH值的测定法

3 产品分类

3.1 装饰原纸按用途分为 I 型和 II 型两种型号。

I 型—用于直接浸渍的装饰原纸；

II 型—用于印刷后浸渍的装饰原纸。

3.2 装饰原纸按质量分为优等品和合格品两个等级。

3.3 装饰原纸为卷筒纸。

3.4 根据订货合同规定可以生产不同颜色的装饰原纸。