

ICS 73.060
D 42

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 320—2007
代替 YS/T 320—1997

YS/T 320—2007

锌 精 矿

Zinc concentrate

中华人民共和国有色金属
行 业 标 准
锌 精 矿
YS/T 320—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字
2007年7月第一版 2007年7月第一次印刷


*

书号: 155066·2-17883 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



YS/T 320—2007

2007-04-13 发布

2007-10-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

4 试验方法

- 4.1 锌精矿水分含量的测定按 GB/T 14261 的规定进行。
- 4.2 锌精矿中 Zn、S、Fe、SiO₂、Pb、Cu、As、Cd、F、Sn、Sb、Ag、Ge、Ni、Hg 的测定按 GB/T 8151.1~8151.15 的规定进行。
- 4.3 锌精矿中天然放射性限值的测定按 GB 20664—2006 的规定进行。

5 检验规则

5.1 检查和验收

锌精矿运到需方指定地点,由需方技术监督部门验收;或由供需双方商定交货地点。供方应确保产品质量符合本标准(或订货合同)的规定。

5.2 组批

锌精矿应成批提交检验,每批应由同一品级组成。火车运输时,通常每车厢为一检验批;船或汽车运输时,由供需双方商定。

5.3 取样和制样

5.3.1 散装锌精矿的取样方法按 GB/T 14261 的规定执行。袋装锌精矿按 10% 随机抽取样袋,采用样钎钎取份样时,应将样钎插入袋底,每袋取一钎,并将所取份样混合均匀;倒袋后,按 GB/T 14261 的规定执行。

5.3.2 样品的制备按 GB/T 14261 的规定执行。

5.3.3 将所制样品分成三份:一份为验收分析试样,一份交供方,一份由需方保存三个月,做为仲裁样品。供方如对验收分析结果有异议,可在仲裁样保存期内提出。

5.4 检验结果的判定

5.4.1 数字修约按 GB/T 8170 的规定进行。

5.4.2 检验结果的判定按 GB/T 1250 的规定进行。

5.4.3 当供需双方对检验结果有争议时,由供需双方协商解决;如需仲裁,以仲裁结果为最终判定依据。

5.4.4 同一车内,发现精矿颜色明显不一致或掺杂等不符合本标准规定的则判不合格。

5.4.5 同一车内,发现不同品级混装或所含银等有价值元素品位明显不一致等不符合本标准规定的,则按较低品位作为判定结果。

6 包装、运输及其他

6.1 锌精矿为散装,也可袋装,每袋重量应基本一致。

6.2 锌精矿用火车(船)或汽车运输,装完后,应将精矿表面扒平。

6.3 每批精矿发运时,应附质量预报单,注明:

- a) 供方名称;
- b) 精矿名称;
- c) 品级;
- d) 重量;
- e) 车号;
- f) 发货日期;
- g) 本标准编号。

7 订货单(或合同)内容

本标准所列锌精矿的订货单(或合同)应包括下列内容:

前 言

本标准代替 YS/T 320—1997《锌精矿》。与 YS/T 320—1997《锌精矿》相比,本标准主要变动如下:

——对标准的适用范围作了适当的修改。

——增加了对天然放射性限值的要求。

——增加对汞的限量要求,镉由 $\leq 0.3\%$ 修改为 $\leq 0.30\%$ 。

——氟、铋、锡、钴的含量不作要求,由供需双方商定。

——取消原精矿中对镉、氟、铋、锡等规定。

——对检查和验收作了适当的修改。

——增加同一车精矿,明显分层,颜色差异较大时的结果判定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由葫芦岛有色金属集团有限公司负责起草。

本标准由中金岭南有色金属公司凡口铅锌矿、河南豫光金铅集团有限责任公司参加起草。

本标准主要起草人:付跃生、冷希学、朱东萍、杨如中、赵军锋、谢雪飞、张卫国、赵波。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YS/T 320—1994、YS/T 320—1997。