

中华人民共和国航空工业标准

高温合金化学分析方法

钽试剂——苯萃取——偶氮胂Ⅲ

HB 5220.37—95

代替 HB 5220.19(2)—82

吸光光度法测定锆含量

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用钽试剂——苯萃取——偶氮胂Ⅲ吸光光度法测定高温合金中锆含量的方法提要、试剂、分析步骤、工作曲线的绘制、分析结果的计算和允许差。

本标准适用于高温合金中锆含量的测定。

测定范围: 0.03%~0.20%。

2 引用标准

GB 7729—87 冶金产品化学分析 分光光度法通则

HB 5421—89 金属材料化学分析方法总则及一般规定

HB/Z 205—91 钢和高温合金化学分析用试样的取样规范

3 方法提要

试样于盐酸、硝酸及氟化铵存在下溶解。在 0.2~4.5mol/L 盐酸介质中, 锆与钽试剂形成的络合物被苯萃取, 以(2+3)硫酸反萃取锆, 在(2+3)硝酸介质中锆与偶氮胂Ⅲ生成蓝色络合物, 于 670nm 波长处测量吸光度, 从工作曲线上查得锆量。

铁有影响, 可用 6mol/L 盐酸洗去。铌、钛、钨、钼等元素虽被萃取, 但不被(2+3)硫酸反萃取, 故不影响测定。

本标准在实施中应遵守 GB 7729、HB 5421、HB/Z 205 的有关规定。

4 试剂

4.1 盐酸: $\rho 1.19 \text{ g/mL}$ 。

4.2 盐酸: 1+1。

4.3 硝酸: $\rho 1.42 \text{ g/mL}$ 。

4.4 硝酸: 1+1。

4.5 硫酸: $\rho 1.84 \text{ g/mL}$ 。

4.6 硫酸: 1+1。

4.7 硫酸: 2+3。