

# 中华人民共和国国家标准

## 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 硫氰酸盐分光光度法测定钼量

GB/T 4698.5—1996

代替 GB 4698.5—84

Sponge titanium, titanium and titanium  
alloys—Determination of molybdenum content  
—Thiocyanate spectrophotometric method

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了钛合金中钼含量的测定方法。

本标准适用于钛合金中钼含量的测定。测定范围:0.10%~12.00%。

### 2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB 7729 冶金产品化学分析 分光光度法通则

### 3 方法原理

试料用硫酸溶解,在硫酸介质中以铜(II)为催化剂,用硫脲将钼(VI)还原为钼(V),钼(V)与硫氰酸盐生成橙红色络合物,于分光光度计波长465 nm处测量其吸光度。

### 4 试剂

4.1 硝酸( $\rho$ 1.42 g/ml)。

4.2 硫酸(1+1)。

4.3 硫氰酸钾溶液(500 g/L)。

4.4 硫酸铜溶液(10 g/L)。

4.5 硫脲溶液(100 g/L)。

4.6 钛基体溶液:称取0.5 g金属钛(>99.9%)于150 ml烧杯中,以下按6.3.2条进行。此溶液1 ml含2 mg钛。

4.7 钼标准贮存溶液:称取0.500 0 g金属钼(>99.9%)于400 ml烧杯中,加入50 ml硫酸(4.2)、30 ml硝酸(4.1),加热使其完全溶解并继续加热至冒硫酸烟,冷却,加入50 ml水,加热使盐类溶解,冷却,移入500 ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 ml含1 mg钼。

4.8 钼标准溶液:移取10.00 ml钼标准贮存溶液(4.7)于100 ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 ml含100  $\mu$ g钼。

### 5 仪器

分光光度计。

国家技术监督局1996-11-04批准

1997-04-01实施