



Обозначение D 1239–14

**СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ
ПЛЕНОК НА СТОЙКОСТЬ К ЭКСТРАКЦИИ
ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТИВАМИ**

**STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE OF PLASTIC
FILMS TO EXTRACTION BY CHEMICALS**

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

**Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт)**

ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Номер регистрации: **2731-15/ASTM**

Дата регистрации: **01.10.2015**

Москва

2015 год

Данный перевод выполнен ФБУ «КВФ «Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии согласно лицензии Американского общества по материалам и их испытаниям (ASTM International) 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. ASTM International не утверждает и не подтверждает эти переводы, и при любых обстоятельствах в качестве оригинальной версии может рассматриваться только английская версия со знаком копирайта ASTM International. Копирование указанных переводов какой-либо Стороной, кроме ASTM International или ФБУ «КВФ «Интерстандарт», строго запрещено в соответствии с законодательством США и международным авторским правом.

This translation is executed by FBU "CIC "Interstandard" of Federal Agency on Technical Regulating and Metrology under the license of American Society for Testing and Materials (ASTM International) 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. ASTM International does not approve and does not confirm these translations and in any cases only the English version published with a sign of ASTM International copyright can be considered as the original version. Reproduction of the specified translations by any Party, except for ASTM International or FBU "CIC "Interstandard", is strictly forbidden according to the USA legislation and international copyright.

**Федеральное бюджетное учреждение
Консультационно-внедренческая фирма в области
международной стандартизации и сертификации
ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ»
Ленинский проспект, д. 9,
Москва, В - 49, ГСП-1, 119991
Тел.: (499) 236-54-49
Факс: (499) 230-13-72
E-mail: interst@gost.ru
<http://www.interstandart.ru/>**



Обозначение D 1239–14

Стандартный метод испытания пластмассовых пленок на стойкость к экстракции химическими реактивами¹

Данный стандарт выпущен под постоянным обозначением D 1239; число, непосредственно идущее после этого обозначения, указывает на год первоначального принятия стандарта или, в случае его пересмотра, год последнего пересмотра. Число в круглых скобках указывает год последнего переутверждения. Надстрочный индекс ϵ (эпсилон) указывает редакционные изменения после последнего пересмотра или переутверждения

1. Область применения*

1.1 Данный метод испытания пластмассовых пленок на стойкость к химическим реактивам охватывает измерение потери веса пленки после погружения в реактивы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 — Не существует известного стандарта ISO, эквивалентного данному стандарту.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 — Согласно Терминологии D 883, пленка определена как листовой материал с номинальной толщиной не более 0,25 мм (0,010 дюйма).

1.2 Величины, указанные в единицах системы СИ, считаются стандартными. Величины, указанные в других единицах, являются номинальными и приведены только для справки.

1.3 *Данный стандарт не претендует на полноту описания всех мер*

¹ Данный метод определения находится в ведении Комитета ASTM D20 по пластмассам и в непосредственной ответственности Подкомитета D20.19 по пленкам, листовым материалам и формовым изделиям.

Настоящее издание утверждено 15 мая 2014 г. Опубликовано в июне 2014 г. Первоначально стандарт утвержден в 1952 г. Последнее предыдущее издание утверждено в 2007 г. как D 1239-07. DOI: 10.1520/D1239-14.

* Краткое описание изменений приведено в конце текста данного стандарта