

UDC 677.063 : 677.017

W 04



中华人民共和国国家标准

GB 8677~8682—88

FZ/T 01090-01094-99

机织物结构分析方法

Textiles—Woven fabrics—Construction—
Method of analysis

1988-02-13发布

1988-07-01实施

国家标准化局发布

目 录

FZ/1090	GB 8677—88	机织物结构分析方法	织物组织图与穿综、穿筘及提综图的表示方法	(1)
修改单	GB 8678—88	机织物结构分析方法	机织物密度的测定	(6)
FZ/1091	GB 8679—88	机织物结构分析方法	织物中纱线织缩的测定	(11)
FZ/1092	GB 8680—88	机织物结构分析方法	织物中拆下纱线捻度的测定	(15)
FZ/1093	GB 8681—88	机织物结构分析方法	织物中拆下纱线线密度的测定	(18)
FZ/1094	GB 8682—88	机织物结构分析方法	织物单位面积经纬纱线质量的测定	(21)

中华人民共和国国家标准

机织物结构分析方法 织物中纱线织缩的测定

UDC 677.063
:677.017
GB 8679—88

Textiles—Woven fabrics—Construction—
Methods of analysis—
Determination of crimp or
take-up of yarn in fabric

本标准等效采用国际标准ISO 7211/3—1984《纺织品——机织物——结构分析方法——织物中纱线织缩的测定》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了测定织物中纱线织缩的方法。本方法适用于大多数机织物，不适用于在一定的伸直张力下不能消除纱线上的卷曲，以及在织造、整理和在该方法的分析过程中纱线受到破坏的织物。

2 引用标准

GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气

3 定义

- 3.1 标记长度：试样上标记间的织物长度。
- 3.2 伸直长度：从试样上拆下两标记间的纱线，在伸直张力条件下测量的长度。
- 3.3 织缩：伸直长度与标记长度的差数。
- 3.4 织缩率：织缩对伸直长度的百分率。
- 3.5 回缩率：织缩对标记长度的百分率。
- 3.6 伸直张力：消除织造引起的卷曲而施加于纱线的最小的力。

4 原理

从一已知长度的织物布条中拆下纱线，在张力作用下使之伸直，并在该状态下测量其长度。张力的大小根据纱线种类和线密度选择。测定结果以织缩率或回缩率表示。

注：本方法中需要用一张力，使卷曲的纱线伸直。理论上，该张力应是消除全部卷曲而不使纱线伸长，但这是不大可能的。因此，附录A（补充件）中给出的张力，其目的是为了在不可避免的伸长与卷曲的不完全消除之间达到平衡，任何残余卷曲则略去不计。

5 装置

- 5.1 伸直纱线和测量装置，需符合以下要求：
 - a. 应有二只夹钳，且夹钳在闭合时有平行的钳口面；
 - b. 两夹钳间的距离能变化；
 - c. 应有能测量两夹钳间距离的标尺，尺面标有毫米刻度；
 - d. 每只夹钳应刻有一基准线，在夹钳闭合时可以看到；