

ICS 59.080.20
W 12

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 12015—2006

FZ/T 12015—2006

精梳天然彩色棉纱线

Natural colored combed cotton yarn

中华人民共和国纺织
行业标准
精梳天然彩色棉纱线
FZ/T 12015—2006

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

网址 www.bzcb.com

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 22 千字
2006年8月第一版 2006年8月第一次印刷

*

书号：155066·2-17075 定价 12.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换


版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

2006-05-06 发布

2006-10-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布



FZ/T 12015-2006

回潮率的仪器,管纱线和绞纱线用电热烘箱,筒子纱线可用电热烘箱,也可用筒子测湿仪。

6.9.2 管纱线和筒子纱线的取样,每批量在2t及以下,每0.2t取样一个,但不得少于六个,批量在2t以上,其超过2t的部分,每0.5t取样一个,取样应随机均匀,并注意生产班次的代表性,管纱线或筒子纱线采用烘箱试验方法时(筒子纱线应距边纱层厚度的三分之一处采取),可采用间接称重法或直接称重法。

6.9.2.1 间接称重法:采样前将管纱线或筒子纱线称重,然后摇取试样,采样后再将管纱线或筒子纱线称重,两次称重的差数即为试样烘前重量。然后将试样放入烘箱中烘干称重,再计算回潮率。

6.9.2.2 直接称重法:先将筒子纱线外层去除到约6mm厚处,用刀子划断内层棉纱,并将其剥下称重,作为试样烘前重量。然后放入烘箱中,烘干称重,再计算回潮率。

6.9.3 绞纱线的取样,每批量在2t及以下的取样总重量不少于75g,2t以上取样重量不少于150g。

6.9.4 烘箱测试回潮率按照GB/T 4743执行。筒子纱线采用测湿仪试验时,应按筒子纱线测湿仪试验方法进行,在取得筒子试样后,立即进行测试以避免回潮率变化。每月应至少一次以烘箱测试法核对回潮率的测试结果,并根据核对的数据,核正修正系数。

6.9.5 在成包过程中,如因温湿度升降而影响回潮率变化时,可按温湿度情况,分阶段进行回潮率试验,根据不同阶段的试验回潮率,分别计算不同阶段的成包干燥质量,不得混淆。

6.9.6 根据实际回潮率,按式(4)计算纱线在公定回潮率时的重量。

$$m_g = m_s \times \frac{100 + W_g}{100 + W_s} \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

式中:

m_g —纱线在公定回潮率时的重量,单位为克(g);

m_s —取样时该批纱线实际重量,单位为克(g);

W_g —公定回潮率,%;

W_s —该批纱线试样的实际回潮率,%。

6.10 试验结果的表示

一批纱线的各种试验结果是由该品种试验的全部试验值的计算结果表示,各种试验结果的计算精确度,除已规定者外,按表10规定。

表 10 计算值的数值修约规定

项 目	小数点后有效位数
单纱(线)断裂强度/(cN/tex)	1
单纱(线)断裂强力变异系数/(%)	1
百米重量变异系数/(%)	1
条干均匀度变异系数/(%)	1
千米棉结/(粒/1 000 m)	整数
十万米纱疵/(个/10 ⁵ m)	整数
百米重量偏差/(%)	1
捻度变异系数/(%)	1
标准干重/(g/100 m)	3
平均线密度/tex	1
修强力用回潮率/(%)	1
折算重量用回潮率/(%)	2
捻系数	整数

前 言

精梳天然彩色棉纱线是用天然彩色棉纤维与本色棉纤维在环锭纺纱机上纺制的纱线。本标准在主要技术内容和技术要求等方面参照2001乌斯特统计值制定。本标准与2001乌斯特统计值的一致性程度为非等效,采用了100%精梳棉机织物用纱(环锭纺)中下列统计值作为本标准技术要求中相关指标制定的依据:

- 纱百米重量变异系数;
- 条干均匀度变异系数;
- 千米棉结数(+200%)(粒/1000 m);
- 单纱断裂强度;
- 单纱断裂强度变异系数。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位:中国棉纺织行业协会、新疆纺织行业管理办公室、新疆中国彩棉(集团)股份有限公司。

本标准主要起草人:朱北娜、娜比亚、陈子炯、赵春莲、叶戬春。

