

ICS 59.080.30  
W 71

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 14020—2011

FZ/T 14020—2011

### 水洗服装用涂料染色面料

Pigment dyed fabrics for washed garments

中华人民共和国纺织  
行业标准  
水洗服装用涂料染色面料  
FZ/T 14020—2011

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)  
网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 11 千字  
2012年3月第一版 2012年3月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-23053 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



FZ/T 14020-2011

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位：常州市东高染整有限公司、上海市纺织工业技术监督所、江苏佳亚纺织染整有限公司、常州市东霞纺织印染有限公司。

本标准主要起草人：赵仲兴、周双英、贺美娣、吴建芳、薛士东、金平。

表 4 散布性疵点的允许程度

疵点名称和类别		优等品	一等品	二等品
幅宽偏差/cm	幅宽 140 及以下	-1.0~+2.0	-1.5~+2.5	-2.0~+3.0
	幅宽 140 以上	-1.5~+2.5	-2.0~+3.0	-2.5~+3.5
纬斜 <sup>a</sup> /%	≤	2.5	3.0	4.0
染色不匀		不影响外观	不影响外观	影响外观
条花		不影响外观	不影响外观	影响外观
棉结杂质、深浅细点		不影响外观	不影响外观	影响外观
<sup>a</sup> 有拉斜要求的品种按客户协议。				

## 4.4.5 色差

色差规定见表 5。

表 5 色差允许程度

疵点名称和类别		优等品	一等品	二等品
色差/级	匹(段)内	4	3-4	3
	匹(段)间	3-4	3-4	3

## 4.4.6 优等品不允许的局部性疵点

优等品不允许的局部性疵点包括：

- 单独一处评 4 分的局部性疵点；
- 破损性疵点。

## 4.5 假开剪和拼件的规定

4.5.1 假开剪的疵点应是评为 4 分的疵点或评为 3 分的严重疵点,假开剪后各段布都应是一等品。

4.5.2 凡用户允许假开剪或拼件的,可实行假开剪和拼件,最低拼件长度不低于 10 m;假开剪和拼件按二联匹不允许超过两处、三联匹及以上不允许超过三处,假开剪和拼件率合计不允许超过 20%,其中拼件率不得超过 10%。另有要求按双方协议执行。

4.5.3 假开剪布应作明显标记,附假开剪段长记录单。

## 5 试验检验方法

## 5.1 试验方法

5.1.1 模拟水洗处理按照 GB/T 8629—2001 中洗涤程序 2A,进行三次循环洗涤,末次干燥 E,并在 GB/T 6529 规定的标准大气压中放置 24 h。如因织物卷曲、缠绕、折叠等因素,影响内在质量评定准确性的,需重新进行上述处理。

5.1.2 单位面积质量试验方法按 GB/T 4669 执行。

5.1.3 断裂强力试验方法按 GB/T 3923.1 执行。

## 水洗服装用涂料染色面料

## 1 范围

本标准规定了水洗服装用涂料染色面料的术语和定义、要求、试验检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于水洗服装用含涂料染色面料。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 411 棉印染布

GB/T 2910 纺织品 定量化学分析(所有部分)

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第 2 部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

FZ/T 10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

## 3 术语和定义

GB/T 411 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

**水洗服装用涂料染色面料 pigment dyed fabrics for washed garments**

用于制作水洗服装(水洗方式包括:普洗、酶洗、石磨洗、砂洗、漂洗等),经涂料染色的面料。