

UDC 666.593.621.315.6

J 04



中华人民共和国国家标准

GB 9531.1~9531.7—88

电子陶瓷零件技术条件

Specification for electronic ceramic parts

1988-06-28发布

1989-02-01实施

国家标准局

发布



050928071683

目 录

GB 9531.1—88	电子陶瓷零件技术条件	(1)
GB 9531.2—88	A类瓷件技术条件	(5)
GB 9531.3—88	B类瓷件技术条件	(10)
GB 9531.4—88	C类瓷件技术条件	(21)
GB 9531.5—88	D类瓷件技术条件	(26)
GB 9531.6—88	E类瓷件技术条件	(30)
GB 9531.7—88	F类瓷件技术条件	(35)

中华人民共和国国家标准

F类瓷件技术条件

GB 9531.7—88

Specification for ceramic parts, type F

本标准适用于广播、电视、通讯设备用支撑、穿线、馈线、拉线、穿墙、底座等瓷件。

本标准与GB 9531.1《电子陶瓷零件技术条件》标准的补充规定，与GB9531.1同时使用。

1 技术要求

1.1 外观

1.1.1 一般不允许有裂纹。

1.1.2 不允许有影响瓷件质量的皱纹和痕迹。

1.1.3 不允许有影响外观质量的落脏和釉面色调不一致。

1.1.4 堆釉面积不大于上釉表面积的1%，其堆釉高度不超过瓷件尺寸上偏差。

1.1.5 瓷件表面缺陷值应不超过表1所列数值。

1.1.6 上釉表面的缺釉、粘粒缺陷值应不超过表2所列数值。

1.1.7 缺陷值不允许超过该缺陷所在面面积的1/4。