

ICS 83.080.01
G 31



中华人民共和国国家标准

GB/T 8333—2008
代替 GB/T 8333—1987

硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法

Test method for flammability of rigid cellular plastic—Vertical burning method

2008-08-04 发布

2009-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准修改采用美国材料与试验协会标准 ASTM D 3014-04a《硬质热固性泡沫塑料火焰高度、燃烧时间及质量损失试验方法》，在技术内容上与 ASTM D 3014-04a 相同。

本标准对 ASTM D 3014-04a 主要做了下列编辑性修改：

——删除了 1.2 和第 3、5、13、14 章等非技术性内容；

——删除了标准的变更汇总；

本标准代替 GB/T 8333—1987《硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法》。

本标准与 GB/T 8333—1987 相比主要变化如下：

——修改了燃烧火焰的要求；

——增加了通风橱的要求；

——修改了第 2、3、4、5 章部分内容；

——删除了附录 A。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会(SAC/TC 15)归口。

本标准负责起草单位：国家塑料制品质量监督检验中心(福州)、国家合成树脂质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：金发科技股份有限公司、中石化北化院国家化学建筑材料测试中心(材料测试部)、国家塑料制品质量监督检验中心(北京)、公安部上海消防研究所、南京市江宁区分析仪器厂。

本标准主要起草人：何芃、程氢、兰明荣、王建东、李建军、者东梅、李洁涛、张正敏、王富海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 8333—1987。

硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法

垂直燃烧法

1 范围

本标准规定了垂直燃烧法测定硬质泡沫塑料的燃烧性能。
本标准适用于实验室条件下评定硬质泡沫塑料的垂直燃烧性能。
本标准不适用于在燃烧过程中发生熔融滴落和熔结的材料。
本标准不作为在实际使用条件下着火危险性的评定依据。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境(idt ISO 291:1997)

GB/T 6343—1995 泡沫塑料和橡胶 表观(体积)密度的测定(neq ISO 845:1988)

3 原理

将试样垂直固定在一个前面罩有玻璃的烟筒内,用本生灯点火 10 s,记录试样燃烧时的火焰高度、燃烧时间和残留质量百分数。

4 仪器

4.1 烟筒

由尺寸符合图 1、图 2、图 3 的烟筒和试样支架组成。筒体既可用白铁皮,也可用不锈钢,筒体内部衬有 0.025 mm 厚的铝箔。背部有挂钩的试样支架悬挂在烟筒通道内,并通过三个钉子支撑试样。前壁为耐热玻璃板,安装于耐热玻璃板一侧的标尺用于测量火焰高度(见图 1 和图 4),标尺底部比烟筒底部高 51 mm,标尺以毫米为单位,分度值为 10 mm。

4.2 计时器

能测量燃烧时间准确至 0.1 s 的计时装置。

4.3 本生灯

灯管内径为 (9.5 ± 0.5) mm,燃气为纯度 95% 以上的丙烷或天然气,燃气经本生灯应能提供内核高度为 $(25 \sim 35)$ mm 的蓝色火焰,火焰内核顶端的温度为 (960 ± 25) °C。火焰的温度可用热电偶测量。

4.4 天平

用于称量试样质量,精度为 0.01 g。

4.5 通风橱

应相对无风,试验时通风系统应是关闭的,在试验室完成时应能立即打开,以吸走燃烧产物。