

UDC 622.341.1 : 543.06



# 中华人民共和国国家标准

GB 6730.1 ~ 6730.51—86

## 铁矿石化学分析方法

Methods for chemical analysis of iron ores

1986-08-19 发布

1987-08-01 实施

国家标准化局 批准

# 中华人民共和国国家标准

## 铁矿石化学分析方法 偶氮胂Ⅲ光度法测定稀土总量

UDC 622.341.1

543.06

GB 6730·24—86

Methods for chemical analysis of iron ores  
The arsenazo Ⅲ photometric method for the  
determination of rare earth elements content

代替GB 1372—78

本标准适用于铁矿石、铁精矿、烧结矿和球团矿中稀土总量的测定。测定范围：1.000%以下。

本标准遵守GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

### 1 方法提要

试样经碱熔、以三乙醇胺和EDTA分离硅、铅、氟、磷、钙、锶、钡、铝及大量铁；残余之钛、铁、锆、铌、铜用铜铁试剂-三氯甲烷萃取分离。在pH2.8时，偶氮胂Ⅲ与稀土生成有色络合物，在波长665 nm处测量其吸光度，借此测定稀土总量。

### 2 试剂

2.1 氢氧化钠。

2.2 过氧化钠。

2.3 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)。

2.4 抗坏血酸。

2.5 N-亚硝基苯胲铵(铜铁试剂)。

2.6 过氧化氢(30%)。

2.7 氢氧化铵(1+1)。

2.8 氢氧化铵(1 mol/l)。

2.9 三氯甲烷。

2.10 盐酸(1+3)。

2.11 氢氧化钠(2%)。

2.12 三乙醇胺(1+4)。

2.13 磺基水杨酸(10%)：用氢氧化钠调至pH2.8。

2.14 氯乙酸-氢氧化铵缓冲液(pH2.8)：1 mol/l氯乙酸和1 mol/l氢氧化铵按(2+1)混合并调至pH2.8(用酸度计校正)。

2.15 百里酚蓝(0.1%)：0.1g百里酚蓝(麝香草酚蓝)加5.3ml氯氧化钠(2%)溶解，加水至1000 ml。

2.16 偶氮胂Ⅲ(0.1%)。

2.17 稀土氧化物标准溶液：

2.17.1 称取0.1000g从相应含稀土铁矿中提纯的混合稀土氧化物(99.5%以上)或按相应的含稀土铁矿中单一稀土的组成，用高纯(99.9%以上)单一稀土氧化物按比例配成的混合稀土氧化物(须预先在800℃灼烧30min，在干燥器中冷至室温)，置于100ml烧杯中，加20ml盐酸( $\rho$  1.19g/ml)及少量过氧化氢(2.6)，低温加热溶解后，煮沸分解过氧化氢，冷至室温，移入1000ml容量瓶中，用水