

ICS 13.220.40
C 80



中华人民共和国国家标准

GB/T 14402—2007/ISO 1716:2002
代替 GB/T 14402—1993

GB/T 14402—2007/ISO 1716:2002

建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定

Reaction to fire tests for building materials and products—
Determination of the heat of combustion

(ISO 1716:2002, IDT)

中华人民共和国
国家标准
建筑材料及制品的燃烧性能
燃烧热值的测定
GB/T 14402—2007/ISO 1716:2002

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 34 千字
2008 年 4 月第一版 2008 年 4 月第一次印刷

*

书号: 155066 · 1-31096 定价 20.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 14402-2007

2007-12-21 发布

2008-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

D.2.2 单个组分面密度的测试

5个组分的面密度(kg/m^2)按照5.3的要求进行测定。A、B、C、D、E 5个组分的面密度分别表示为 M_A 、 M_B 、 M_C 、 M_D 、 M_E ，那么该制品的面密度则为： $M = M_A + M_B + M_C + M_D + M_E$ 。

D.3 各组分总热值的测试

按7.3的要求测量各组分的总热值，即每个组分的3个测量结果(MJ/kg)：

PCS_{A1}	PCS_{B1}	PCS_{C1}	PCS_{D1}	PCS_{E1}
PCS_{A2}	PCS_{B2}	PCS_{C2}	PCS_{D2}	PCS_{E2}
PCS_{A3}	PCS_{B3}	PCS_{C3}	PCS_{D3}	PCS_{E3}

按第8章的规定对每个组分的试验结果进行分析。如果需要可进行多次试验，算出各组分试验结果的平均值：

——单位： MJ/kg ： PCS_A 、 PCS_B 、 PCS_C 、 PCS_D 、 PCS_E

——单位： MJ/m^2 ： $PCS_{SA} = M_A \times PCS_A$ ， $PCS_{SB} = M_B \times PCS_B$ ， $PCS_{SC} = M_C \times PCS_C$ ，
 $PCS_{SD} = M_D \times PCS_D$ ， $PCS_{SE} = M_E \times PCS_E$

制品外部次要组分的总热值(MJ/m^2)为： $PCS_{Sext} = PCS_{SA} + PCS_{SB}$

制品外部次要组分的总热值(MJ/kg)为： $PCS_{Sext} = (PCS_{SA} + PCS_{SB}) / (M_A + M_B)$

制品的总热值(PCS_S)(MJ/m^2)为： $PCS_S = PCS_{SA} + PCS_{SB} + PCS_{SC} + PCS_{SD} + PCS_{SE}$

制品的总热值(PCS)(MJ/kg)为： $PCS = PCS_S / M$

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 仪器设备	2
5 试样	5
6 状态调节	7
7 测定步骤	7
8 试验结果表述	8
9 试验报告	10
10 试验结果的有效性	10
附录 A(规范性附录) 净热值的计算	11
附录 B(资料性附录) 试验方法的精确度	12
附录 C(资料性附录) 修正系数 c 的计算	14
附录 D(资料性附录) 非匀质样品总热值测量示例	15

附录 C
(资料性附录)
修正系数 c 的计算

T 是量热仪的温度, t 是时间。假定在试验过程中, 量热仪周围的温度是一个恒定的值 T_0 。量热仪的温度 T 从试验初期温度 T_0 升高到末期温度 T_1, T_2 通常大于 T_0 。在单位时间间隔 dt 内, 量热仪由于外界的冷却经历了一个正的或负的变化 dc , 它与温度相关, 可以通过牛顿公式表示为:

$$c = a \cdot (T - T_0) dt \quad \dots \dots \dots \quad (C.1)$$

对于一个特定的量热仪来说, a 是一个常数; 从试验主期采样初期 t_1 时刻到达最高温度的 t_m 时刻的这段时间内, 用下列的积分公式计算量热仪与外界进行热交换的温度修正系数。

$$dc = a \int_{t_1}^{t_m} (T - T_0) dt \quad \dots \dots \dots \quad (C.2)$$

为了计算这个积分, a 和 T_0 必须是已知的。在初期的结束时刻(时刻 1)和在末期的结束时刻(时刻 2), 量热仪的温度变化几乎是呈线性关系的, 并且与对外界的热量交换相关, 因此对这些变量可以给出:

在时刻 1 和时刻 2: dc/dt 。

因此还可以写成:

$$\left[\frac{dc}{dt} \right]_1 = a(T_1 - T_0) \quad \dots \dots \dots \quad (C.3)$$

$$\left[\frac{dc}{dt} \right]_2 = a(T_2 - T_0) \quad \dots \dots \dots \quad (C.4)$$

上述方程给出了 a 和 T_0 关于 T_1 和 T_2 的函数关系: $\left[\frac{dc}{dt} \right]_1$ 和 $\left[\frac{dc}{dt} \right]_2$

积分值(C.2)可以用曲线(见图 4)计算。可绘制出温度曲线与时间的关系函数, 以 t_i 到 t_m 时间段为水平轴, 水平轴的纵坐标值为 T_0 。用位于水平温度线 T_0 上方阴影面积 A1 和位于水平温度线 T_0 下方的面积 A2 之差乘以冷却常数 a 来表征修正系数 c 。

前言

本标准等同采用 ISO 1716:2002《建筑制品对火反应试验 燃烧热值的测定》(英文版)。
为便于使用, 本标准做了下列编辑性修改:

——“本国际标准”一词改为“本标准”;

——用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;

——删除了国际标准的目次和前言。

本标准代替 GB/T 14402—1993《建筑材料燃烧热值试验方法》。

本标准与 GB/T 14402—1993 相比主要变化如下:

——引入主要成分和次要成分的概念(见 3.5、3.6);

——不要求测试汽化潜热, 以氧弹法测试出的总热值作为材料的热值, 当有争议时才提供净热值数据(见第 1 章);

——增加了“香烟”制样法(见 5.9);

——增加了对匀质材料和非匀质材料的热值数据计算的要求和说明(见第 8 章);

——增加了规范性附录“净热值的计算”(见附录 A);

——增加了资料性附录“试验方法的精确度”(见附录 B);

——增加了资料性附录“修正系数 c 的计算”(见附录 C);

——增加了资料性附录“非匀质样品总热值测量示例”(见附录 D)。

本标准的附录 A 为规范性附录, 附录 B、附录 C 和附录 D 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会(SAC/TC 113/SC 7)归口。

本标准负责起草单位: 公安部四川消防研究所。

本标准参加起草单位: 广东省公安厅消防局、四川省公安厅消防局、广州市啊啦棒建材有限公司。

本标准主要起草人: 赵成刚、张正卿、曾绪斌、陈映雄、周全会。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 14402—1993。