

ICS 77.120.50
H 14



中华人民共和国国家标准

GB/T 4698.20—1996

GB/T 4698.20—1996

海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 高碘酸钾分光光度法测定锰量

Sponge titanium, titanium and titanium
alloys—Determination of manganese content
—Potassium periodate spectrophotometric method

中华人民共和国
国家标准
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法
高碘酸钾分光光度法测定锰量
GB/T 4698.20—1996

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045


网址 www.bzcs.com
电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 5 千字
2005年8月第一版 2005年8月第一次印刷

*
书号:155066·1-23269 定价 8.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 4698.20—1996

1996-11-04 发布

1997-04-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

海绵钛、钛及钛合金化学分析方法
高碘酸钾分光光度法测定锰量

GB/T 4698.20—1996

Sponge titanium, titanium and titanium
alloys—Determination of manganese content
—Potassium periodate spectrophotometric method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了海绵钛中锰量的测定方法。

本标准适用于海绵钛中锰量的测定。测定范围：0.005%~0.10%。

2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB 7729 冶金产品化学分析 分光光度法通则

3 方法原理

试料用氢氟酸和硫酸溶解，以硝酸将低价钛氧化成钛(IV)，以硼酸络合氟离子，以高碘酸钾将锰(II)氧化到锰(VI)，于分光光度计波长 525 nm 处测量其吸光度。

4 试剂

4.1 金属钛(Mn<0.001%)。

4.2 硼酸。

4.3 高碘酸钾。

4.4 硫酸(1+1)。

4.5 硫酸(2+98)。

4.6 氢氟酸(1+1)。

4.7 硝酸(1+1)。

4.8 锰标准贮存溶液：称取 1.000 g 预先用硫酸(1+3)洗除表面氧化物，用水冲洗，并干燥过的金属锰(>99.95%)于烧杯中，加入 20 ml 硫酸(4.4)和 80 ml 水，加热溶解，冷却，移入 1 000 ml 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 ml 含 1.0 mg 锰。

4.9 锰标准溶液：移取 50.0 ml 锰标准贮存溶液(4.8)于 500 ml 容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 ml 含 100 μg 锰。

5 仪器

分光光度计。

国家技术监督局 1996-11-04 批准

1997-04-01 实施