

附录 A
(资料性附录)
外观疵点归类表

表 A.1 外观疵点归类表

序号	疵点名称	说明
1	经向疵点	宽急经柳、粗细柳、笄柳、笄路、多少捻、缺经、断通丝、错经、碎糙、夹糙、夹断头、断小柱、叉绞、分经路、小轴松、宽急经、错通丝、综穿错、笄穿错、单引头、双经、粗细经、夹起、懒针、渍经、煞星、灰伤、皱印、灰伤等。
2	纬向疵点	破纸板、多少起、抛纸板、错纹板、错花、跳梭、煞星、柱渍、轧梭痕、笄锈渍、带纬、断纬、叠纬、塌纬、糙纬、皱印、杂物织入、渍纬等。
	纬档	松紧档、撬档、撬小档、顺纤档、多少捻档、粗细纬档、缩纬档、急纬档、断花档、通纹档、毛纬档、拆毛档、停车档、渍纬档、错纬档、糙纬档、色纬档、轧梭档、开河档、拆烩档等。
3	印花疵	搭脱、渗进、漏浆、塞煞、色点、眼圈、套歪、露白、砂眼、双茎、拖版、搭色、反丝、叠版印、框子印、刮刀印、色皱印、回浆印、刷浆印、化开、糊开、花痕、野花、粗细茎、跳版深浅、接版深浅、雕色不清、涂料脱落、涂料颜色不清等。
4	污渍、油渍、 破损	色渍、锈渍、油污渍、洗渍、皂渍、霉渍、蜡渍、白雾、字渍、水渍等。蛛网、披裂、拔伤、空隙、破洞等。
5	边疵、松板印、 撬小	宽急边、木耳边、粗细边、卷边、边糙、吐边、边修整不净、针板印、边少起、破边、凸缺、脱缺等。
6	纬斜、格斜、 花斜	纬斜、格斜、花斜。
7	色泽不匀	前后深浅、左右深浅。

注 1：对经、纬向共有的疵点，以严重方向评分。
注 2：外观疵点归类表中没有归入的疵点按类似疵点评分。

GB/T 10108—2008

ICS 59.080.30
W 43

中华人民共和国国家标准

GB/T 10108—2008
代替 GB/T 10108—1988

出口桑蚕丝织物

Mulberry silk fabrics for export



GB/T 10108-2008

版权专有 侵权必究

*

书号:155066·1-34592

定价: 14.00 元

2008-08-19 发布

2009-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

5.2.2.3 正常检验到放宽检验

正常检验连续 10 批为合格的,转向放宽检验。

5.2.2.4 放宽检验到正常检验

放宽检验后发现 1 批检验不合格的,转向正常检验。

5.2.3 内在质量检测抽样

内在质量检测样品应在成批的产品中随机抽取。甲醛含量、pH 值、可分解芳香胺染料、色牢度试验样品按花色各抽取 1 份,其他项目按不同品种各抽取 1 份。每份试样的尺寸和取样部位根据试验方法标准的规定。

6 包装

包装应完整、牢固、防潮,适应仓贮及运输。

7 标志

品名、匹长、花色号、产地、唛头等应与实际货物相符合。

8 其他

进口国法规、标准和合同有特殊要求的,按进口国法规、标准和合同要求进行检验。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
出 口 桑 蚕 丝 织 物
GB/T 10108—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字

2008 年 11 月第一版 2008 年 11 月第一次印刷

*

书号: 155066·1-34592 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

表 4 (续)

批量 N	样本量 n	接收数 A_c	拒收数 Re
151~280	13	1	2
281~500	20	1	2
501~1 200	32	2	3
1 201~3 200	50	3	4
3 201~10 000	80	5	6
10 001~35 000	125	7	8

表 5 放宽检验一次抽样方案

批量 N	样本量 n	接收数 A_c	拒收数 Re
2~15	2	0	1
16~25	2	0	1
26~90	2	0	1
91~150	3	0	1
151~280	5	0	1
281~500	8	0	1
501~1 200	13	1	2
1 201~3 200	20	1	2
3 201~10 000	32	2	3
10 001~35 000	50	3	4

表 6 加严检验一次抽样方案

批量 N	样本量 n	接收数 A_c	拒收数 Re
2~15	2	0	1
16~25	3	0	1
26~90	5	0	1
91~150	8	0	1
151~280	13	1	2
281~500	20	1	2
501~1 200	32	1	2
1 201~3 200	50	2	3
3 201~10 000	80	3	4
10 001~35 000	125	5	6

5.2.2 外观质量检验抽样转移规则

5.2.2.1 正常检验到加严检验

正常检验连续 5 批及以下有 2 批不合格的,由正常检验转移至加严检验。

5.2.2.2 加严检验到正常检验

加严检验连续 5 批为合格的,恢复正常检验。

前 言

本标准代替 GB/T 10108—1988《出口桑蚕丝织物》。

本标准与 GB/T 10108—1988 相比,主要变化如下:

- 将分等规定等级 AA、A、B 改为 AA、A、合格品(1988 年版的 3.2;本版的 3.2);
- 增加了出口桑蚕丝织物拉伸弹性、纤维含量偏差、纱线抗滑移、甲醛含量、pH 值、可分解芳香胺染料、异味的要求(本版的 3.1);
- 将外观疵点的评分限度由每米评分方法改为每百平方米评分方法(1988 年版的 3.4.1.1;本版的 3.5);
- 更改了抽样方案和结果判定(1988 年版的 4.2;本版的 5.2);
- 简化了包装和标志要求(1988 年版的第 5 章;本版的第 6 章和第 7 章);
- 增加了外观疵点归类表(本版的附录 A)。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国浙江出入境检验检疫局。

本标准起草人:沈建英、陈雍权、赵珊红。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 10108—1988。