

中华人民共和国国家标准

工业用苯乙烯中聚合物含量的测定 光度法

GB/T 12688.3—90

Styrene for industrial use—

Determination of content of polymer—

Photometric method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了工业用苯乙烯中聚合物含量的测定方法。

本标准适用于工业用苯乙烯中聚合物含量的测定，其适用的范围为0~15 mg/kg。工业用苯乙烯中聚合物的含量若大于15 mg/kg时，则应在测定前进行适当稀释。本标准不适用于二聚体和三聚体的检测。

注意：苯乙烯单体为易燃物，在与过氧化物、无机酸、三氯化铝等接触时会发生放热聚合反应。高浓度的液态苯乙烯及其蒸气对眼睛和呼吸系统均有刺激性。

2 引用标准

GB 6678 化工产品采样总则

GB 6680 液体化工产品的采样通则

3 方法原理

3.1 本方法利用了苯乙烯单体中存在的苯乙烯聚合物不溶于甲醇的原理，所以可在苯乙烯试料中加入干燥的甲醇，通过测定其浊度，确定聚合物的含量。

4 试剂和材料

4.1 正己烷。

4.2 无水甲醇。

4.3 甲苯。

4.4 氢氧化钠溶液：40 g/L。

4.5 苯乙烯：纯度≥99.6%。

4.6 聚苯乙烯：用等体积氢氧化钠溶液洗涤苯乙烯(50 mL)三次，再用等体积水洗涤二次。在第二次水洗后，使苯乙烯通过二层折叠滤纸进行快速过滤。将约20 mL滤得的苯乙烯倒入试管中，置于100℃的烘箱中加热24 h，促其聚合。结束时打碎试管，取出聚苯乙烯，弃去所有的玻璃，在玛瑙研钵中将聚苯乙烯磨成细粉。

4.7 聚苯乙烯标准贮备溶液：将0.090 5 g聚苯乙烯(4.6)溶解于1.0 L甲苯中，该溶液相当于在苯乙烯中含有100 mg/kg的聚苯乙烯。

5 仪器和设备

5.1 移液管：10、15 mL。

国家技术监督局1990-12-30批准

1991-12-01实施