



锶的质量分数/%: 0.059 0.201 1.01 9.96
重复性限 $r/\%$: 0.003 0.006 0.05 0.20

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表 2 所列允许差。

表 2

锶的质量分数/%	允许差/%
0.020~0.050	0.003
>0.050~0.100	0.005
>0.10~0.50	0.01
>0.50~1.00	0.03
>1.00~2.50	0.06
>2.50~5.00	0.10
>5.00~7.50	0.25
>7.50~10.00	0.40
>10.00~12.00	0.50

9 质量保证与控制

分析时,用标准样品或控制样品进行校核,或每半年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时,应找出原因。纠正错误后,重新进行校核。

中华人民共和国国家标准

铝及铝合金化学分析方法 第 17 部分: 锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—
Part 17: Determination of strontium content—
Flame atomic absorption spectrometric method



GB/T 20975.17-2008

版权专有 侵权必究

*
书号: 155066 · 1-31668
定价: 10.00 元

2008-03-31 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

表 1

锶的质量分数/%	试液总体积/mL	移取试液体积/mL	稀释体积/mL	氯化镧溶液(3.6)加入体积/mL
0.02~0.10	100	—	—	12
>0.10~0.50	100	20	100	6
>0.50~2.50	500	20	100	4
>2.50~12.0	500	10	250	3

6.4.3 将随同试料所作的空白试验溶液(6.3)及根据试料中锶含量而制备的试液(6.4.2)于原子吸收光谱仪波长 460.7 nm 处,用空气-乙炔富燃性火焰,以水调零,测量锶的吸光度,从工作曲线上查得相应的锶量。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 锶的质量分数为 0.02%~0.10% 时,移取 0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 mL 锶标准溶液(3.17)分别置于一组 100 mL 容量瓶中。各加入 25 mL 铝溶液(3.7),12 mL 氯化镧溶液(3.6),用水稀释至刻度,混匀。

6.5.2 锶的质量分数为 0.10%~0.50% 时,移取 0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 mL 锶标准溶液(3.17)分别置于一组 100 mL 容量瓶中。各加入 5.0 mL 铝溶液(3.7),6 mL 氯化镧溶液(3.6),用水稀释至刻度,混匀。

6.5.3 锶的质量分数为 0.50%~2.50% 时,移取 0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 mL 锶标准溶液(3.17)分别置于一组 100 mL 容量瓶中。各加入 10 mL 铝溶液(3.8),4 mL 氯化镧溶液(3.6),用水稀释至刻度,混匀。

6.5.4 锶的质量分数为 2.50%~12.00% 时,移取 0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 mL 锶标准溶液(3.16)分别置于一组 250 mL 容量瓶中。各加入 5.0 mL 铝溶液(3.8),3 mL 氯化镧溶液(3.6),用水稀释至刻度,混匀。

6.6 测量

将系列标准溶液(6.5.1~6.5.4)于原子吸收光谱仪波长 460.7 nm 处以空气-乙炔富燃性火焰,以水调零,测量系列标准溶液和“零浓度”溶液(不加锶标准溶液者)的吸光度,以锶量为横坐标,吸光度(减去“零浓度”溶液的吸光度)为纵坐标,绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

按式(2)计算锶的质量分数(%):

$$w(\text{Sr}) = \frac{(m_2 - m_1) \times 10^{-3} \times R}{m_0} \times 100 \quad (2)$$

式中:

m_2 ——从工作曲线上查得的试料溶液的锶的质量,单位为毫克(mg);

m_1 ——从工作曲线上查得的随同试料所作的空白溶液的锶的质量,单位为毫克(mg);

R ——稀释系数,6.4.3 中的四种情况的 R 值分别为 1、5、25、50;

m_0 ——试料的质量,单位为克(g)。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过 5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得:

中华人民共和国
国家标准
铝及铝合金化学分析方法
第 17 部分: 锶含量的测定
火焰原子吸收光谱法
GB/T 20975.17—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河街 16 号

邮政编码: 100045

网址 www.spc.net.cn

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字
2008 年 6 月第一版 2008 年 6 月第一次印刷

*

书号: 155066·1-31668 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话: (010)68533533

式中：

c ——锶标准贮存溶液的实际浓度,单位为毫克每毫升(mg/mL);

M ——锶的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);

c_0 ——EDTA 标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

V_1 ——滴定时消耗 EDTA 标准溶液的体积,单位为毫升(mL);

V ——移取锶标准贮存溶液的体积,单位为毫升(mL)。

3.16 锶标准溶液:移取 50.00 mL 锶标准贮存溶液(3.15)于 200 mL 容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀,此溶液 1 mL 含 0.25 mg 锶。

3.17 锶标准溶液:移取 50.00 mL 锶标准贮存溶液(3.15)于 500 mL 容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀,此溶液 1 mL 含 0.1 mg 锶。

4 仪器

原子吸收光谱仪,附锶空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下,凡能达到下列指标者均可使用:

灵敏度:在于测量试料溶液的基本相一致的溶液中,锶的特征浓度应不大于 0.25 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。

精密度:用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过平均吸光度的 1.0%;用最低浓度的标准溶液(不是“零浓度”溶液)测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的 0.5%。

工作曲线线性:将工作曲线按浓度等分成五段,最高段的吸光度差值与最低的吸光度差值之比,应不小于 0.7。

5 试样

将试样加工成厚度不大于 1 mm 的碎屑。

6 分析步骤

6.1 试料

称取 0.50 g 试样,精确至 0.000 1 g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定,取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料(6.1)置于 250 mL 烧杯中,盖上表皿,加入 15 mL~20 mL 水,15 mL 盐酸(3.4)待剧烈反应后,加热至试料完全溶解。加入 2 滴~3 滴过氧化氢(3.3)煮沸慢慢蒸发至析出盐类,稍冷,加 30 mL 水,3.0 mL 盐酸(3.4)加热至盐类完全溶解,取下冷却。

6.4.2 如有不溶物需过滤、洗涤,将残渣连同滤纸置于铂坩埚中,灰化(勿使滤纸燃着),在约 550℃ 灼烧,冷却。加入 5 mL 氢氟酸(3.2),并逐滴加入硝酸(3.5)至溶液清亮。加热蒸发至干,于 700℃ 灼烧数分钟,冷却,用尽量少的盐酸(3.4)溶解残渣(必要时过滤),将此溶液合并于原溶液中,再根据试料中锶含量按表 1 移入相应的容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。

前 言

GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》是对 GB/T 6987—2001《铝及铝合金化学分析方法》的修订,本次修订将原标准号 GB/T 6987 改为 GB/T 20975。

GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为 25 个部分:

——第 1 部分:汞含量的测定 冷原子吸收光谱法

——第 2 部分:砷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第 3 部分:铜含量的测定

——第 4 部分:铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

——第 5 部分:硅含量的测定

——第 6 部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第 7 部分:锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第 8 部分:锌含量的测定

——第 9 部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第 10 部分:锡含量的测定

——第 11 部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第 12 部分:钛含量的测定

——第 13 部分:钒含量的测定 苯甲酰苯胺分光光度法

——第 14 部分:镍含量的测定

——第 15 部分:硼含量的测定

——第 16 部分:镁含量的测定

——第 17 部分:锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第 18 部分:铬含量的测定

——第 19 部分:锆含量的测定

——第 20 部分:镓含量的测定 丁基罗丹明 B 分光光度法

——第 21 部分:钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第 22 部分:铍含量的测定 依莱铬氰兰 R 分光光度法

——第 23 部分:锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第 24 部分:稀土总含量的测定

——第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为第 17 部分。

本部分代替 GB/T 6987.28—2001《铝及铝合金化学分析方法火焰原子吸收光谱法测定锶含量》。

本部分与 GB/T 6987.28—2001 相比主要变化如下:

——增加了“重复性”和“质量保证与控制”条款。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由东北轻合金有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分起草单位:抚顺铝业有限公司。

本部分主要起草人:冯颖新、杨宇宏、田光、席欢、葛立新、范顺科。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 6987.28—2001。