



表 1 (续)

| 边长或直径/mm | 样品厚度/mm |        |        |         |          |          |
|----------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|
|          | ≤10     | >10~40 | >40~70 | >70~100 | >100~150 | >150~200 |
|          | 恒温时间/h  |        |        |         |          |          |
| >600~700 | —       | —      | 144    | 168     | 192      | 216      |
| >700~800 | —       | —      | —      | 192     | 216      | 240      |
| >800~900 | —       | —      | —      | 216     | 240      | 264      |
| >900     | —       | —      | —      | 240     | 264      | 288      |

## 7.2 测试准备

7.2.1 接通仪器电源,检查仪器零位。

7.2.2 测量样品应力测量方向的通光厚度  $d$ 。

7.2.3 测量中部应力时样品的最大尺寸方向与通光观测方向一致,如图 2 所示;测量边缘应力时,按图 3 要求对被测样品的通光观测面作好测量标记。

7.2.4 在样品两通光观测面上涂抹相应的折射液。




图 2 中部应力测量方向

中华人民共和国  
国家标准  
无色光学玻璃测试方法  
第 5 部分: 应力双折射  
GB/T 7962.5—2010  
\*  
中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码: 100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字  
2011 年 5 月第一版 2011 年 5 月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-42759 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010)68533533




图 3 边缘应力测量点

## 7.3 中部应力的测量步骤

7.3.1 在检偏器处于零位状态时观察被测样品,如发现干涉暗带为两条,则干涉级次  $N=0$ 。转动检偏器,使两条干涉暗带向中部靠拢,并重合,直到最暗。读取光程差度盘上的总光程差  $\delta_{\max}$ 。

7.3.2 在检偏器处于零位状态时观察被测样品,如发现有成对多条干涉暗带,记下两条黑色暗带之间的干涉暗带对数(干涉级次) $N$ ;转动检偏器,使最靠近样品中部的两条暗带向中部靠拢,并重合,直到最暗。读取光程差度盘上的光程差  $\delta$ ,总光程差  $\delta_{\max}$  可用式(2)计算。

7.3.3 如被测样品为退火后再切割的玻璃,则需分别测量其最长边和次长边两个方向的总光程差。并以最大的单位厚度的光程差(nm/cm)作为测量结果。

## 7.4 边缘应力的测试步骤

7.4.1 在检偏器处于零位状态时观察被测样品,如发现干涉暗带为 1 条,则干涉级次  $N=0$ ,转动检偏器,使样品中的干涉暗带由中心向边缘扩展,并使干涉暗带中心线与一个测量点重合,在光程差度盘上读取该点的总光程差  $\delta_1$ 。

5.4 钢板尺:600 mm,±1 mm。




图 1 偏光应力仪示意图

## 6 样品

6.1 样品应为矩形或圆形的规则形状,其通光面细磨或抛光。

6.2 测试中部应力时,当被测玻璃的应力双折射率为 GB/T 903 规定的 1 类~2 类,且通光方向长度小于 70 mm 时,则要求两通光面构成的楔角应小于 2°。

6.3 测试中部应力时,样品观测面长短边的边长之比应大于 2:1。

## 7 测试

### 7.1 测试条件

7.1.1 测试室温度波动: $\Delta T < 2$  °C。

7.1.2 按样品尺寸大小,样品在测试室恒温的时间不低于表 1 的规定。

7.1.3 在测试室恒温的样品应分散放置,不允许层层叠放。

7.1.4 折射液与样品的折射率之差不大于 0.015。

表 1 样品恒温时间表

| 边长或直径/mm | 样品厚度/mm |        |        |         |          |          |
|----------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|
|          | ≤10     | >10~40 | >40~70 | >70~100 | >100~150 | >150~200 |
| 恒温时间/h   |         |        |        |         |          |          |
| ≤50      | 2       | 2      | —      | —       | —        | —        |
| >50~100  | 2       | 4      | 8      | —       | —        | —        |
| >100~150 | 4       | 8      | 16     | 32      | —        | —        |
| >150~200 | —       | 16     | 32     | 48      | 72       | —        |
| >200~300 | —       | 32     | 48     | 72      | 96       | 120      |
| >300~400 | —       | 48     | 72     | 96      | 120      | 144      |
| >400~500 | —       | —      | 96     | 120     | 144      | 168      |
| >500~600 | —       | —      | 120    | 144     | 168      | 192      |

## 前 言

GB/T 7962《无色光学玻璃测试方法》分为 20 个部分:

- 第 1 部分:折射率和色散系数;
- 第 2 部分:光学均匀性 斐索平面干涉法;
- 第 3 部分:光学均匀性 全息干涉法;
- 第 4 部分:折射率温度系数;
- 第 5 部分:应力双折射;
- 第 6 部分:杨氏模量、剪切模量及泊松比;
- 第 7 部分:条纹度;
- 第 8 部分:气泡度;
- 第 9 部分:光吸收系数;
- 第 10 部分:耐 X 射线性能;
- 第 11 部分:可见折射率精密测试;
- 第 12 部分:光谱内透射比;
- 第 13 部分:导热系数;
- 第 14 部分:耐酸稳定性;
- 第 15 部分:耐潮稳定性;
- 第 16 部分:线膨胀系数、转变温度和弛垂温度;
- 第 17 部分:紫外、红外折射率;
- 第 18 部分:克氏硬度;
- 第 19 部分:磨耗度;
- 第 20 部分:密度。

本部分为 GB/T 7962 的第 5 部分。

本部分代替 GB/T 7962.5—1987《无色光学玻璃测试方法 中部应力双折射测试方法》和 GB/T 7962.6—1987《无色光学玻璃测试方法 边缘应力双折射测试方法》。

本部分与 GB/T 7962.5—1987 和 GB/T 7962.6—1987 相比,主要变化如下:

- 调整了标准的结构,增加了前言、规范性引用文件、术语和定义三部分内容;
- 将 GB/T 7962.5—1987 和 GB/T 7962.6—1987 整合为一个标准;
- 对仪器要求作了修订。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国仪表功能材料标准化技术委员会(SAC/TC 419)归口。

本部分负责起草单位:成都光明光电股份有限公司。

本部分主要起草人:张世泽、刘珍、田丰贵。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 7962.5—1987;GB/T 7962.6—1987。