

ICS 59.080.70
W 59



中华人民共和国国家标准

GB/T 13762—2009
代替 GB/T 13762—1992

GB/T 13762—2009

土工合成材料 土工布及土工布有关 产品单位面积质量的测定方法

Geosynthetics—Test method for the determination of mass per unit area of
geotextiles and geotextile-related products

(ISO 9864:2005, MOD)

中华人民共和国
国家标准
土工合成材料 土工布及土工布有关
产品单位面积质量的测定方法
GB/T 13762—2009

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 5 千字
2009年9月第一版 2009年9月第一次印刷

*
书号: 155066·1-38774 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 13762—2009

2009-06-19 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

6 试验报告

试验报告应包括下列内容：

- a) 说明试验是按本标准进行的；
 - b) 试样数量；
 - c) 调湿与试验用标准大气；
 - d) 若试样尺寸大于 100 cm²，记录其所用尺寸，并描述其结构；
 - e) 单位面积质量的平均值，以克每平方米(g/m²)表示；
 - f) 变异系数；
 - g) 任何偏移本标准的细节；
 - h) 试验日期。
-

前 言

本标准采用重新起草法修改采用 ISO 9864:2005《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》。本标准与 ISO 9864:2005 的主要差异如下：

——规范性引用文件中的国际标准由对应的国家标准代替。其中 ISO 554《试验用标准大气》由修改采用 ISO 139 的 GB/T 6529 代替。

本标准代替 GB/T 13762—1992《土工布单位面积质量的测定方法》。

本标准与 GB/T 13762—1992 相比主要变化如下：

——标准名称修改为《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》；

——删除了规范性引用文件中引用标准 GB 8170；

——适用范围改为“所有土工布及土工布有关产品”；

——删除了第 4 章仪器及用具；

——将原标准的第 5 章～第 7 章合并作为修订后标准的第 4 章；

——增加了土工布相关产品的取样说明；

——将原标准中的注 1 放入正文中(见 4.1)；

——称量精度由 0.001 g 改为 10 mg；

——单位面积质量的结果表示由“按 GB 8170 保留小数一位”改为“结果修约至 1 g/m²”。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会(SAC/TC 209/SC 1)归口。

本标准起草单位：纺织工业南方科技测试中心、纺织工业标准化研究所。

本标准主要起草人：董翔、张敏洁、吴忠芳、章辉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13762—1992。