


ICS 83.040.30
G 49



GB/T 9578—2002

中华人民共和国国家标准

GB/T 9578—2002

标准参比炭黑 3#

Standard reference black 3 #

中华人民共和国
国家标准
标准参比炭黑 3#
GB/T 9578—2002

*
中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
电话：68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*
开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 8 千字
2002 年 11 月第一版 2002 年 11 月第一次印刷

印数 1—1 000

*
书号：155066·1-18901 定价 8.00 元
网址 www.bzcbs.com

2002-05-29 发布

2002-12-01 实施



GB/T 9578-2002

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

见表 2。

表 1 标准参比炭黑 3#(SRB3#)标准值及标准偏差

项目		标准值	标准偏差	测试方法
吸碘值	g/kg	81.6	±1.25	GB/T 3780.1
DBP 吸收值	10 ⁻⁵ m ³ /kg	103.3	±1.45	GB/T 3780.2
压缩试样 DBP 吸收值	10 ⁻⁵ m ³ /kg	86.1	±1.92	GB/T 3780.4
CTAB 吸附比表面积	10 ³ m ² /kg	81.4	±2.00	GB/T 3780.5
着色强度	%	104.8	±1.96	GB/T 3780.6
灰分	%	0.18	±0.03	GB/T 3780.10
45 μm 筛余物	%	0.004	±0.003	GB/T 3780.21
天然橡胶 30 min	拉伸强度	MPa	25.8	±0.75
	扯断伸长率	%	439	±20.3
	300%定伸应力	MPa	17.6	±0.69
丁苯橡胶 SBR-1 500 50 min	拉伸强度	MPa	28.1	±1.06
	扯断伸长率	%	411	±17.7
	300%定伸应力	MPa	18.9	±0.95

前 言

本标准是参考标准参比炭黑 2#(SRB2#)和美国试验与材料协会标准 ASTM D1765—99《橡胶用炭黑标准分类系统》中的工业参比炭黑 7#(IRB7#)对国家标准 GB/T 9578—1988《标准参比炭黑》修订而成。

本标准与 GB/T 9578—1988 的主要技术差异为：

——增加引用标准“GB/T 9579—1998”。

——本标准化学性能公布了 7 项标准值, 橡胶物理性能公布了 9 项(其中 3 项是天然橡胶中 SRB3#与 SRB2#的差值)。

——本标准增加了附录 A。

——本标准规定了每包的净含量的范围。

本标准自实施之日起,代替 GB/T 9578—1988。

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准由国家石油和化学工业局提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会炭黑分技术委员会归口。

本标准起草单位:中橡集团炭黑工业研究设计院、上海立事化工实业有限公司。

本标准主要起草人:王定友、薛蕾、邓毅、沈善新、余艳、邓碧云。

本标准首次发布于 1988 年 4 月。

表 2 标准参比炭黑 3#(SRB3#)在天然橡胶中物理机械性能与标准参比炭黑 2#(SRB2#)的差值

项目	拉伸强度/MPa	扯断伸长率/%	300%定伸应力/MPa
差值(SRB3#-SRB2#)	+0.2	+4	+0.4

5 包装

5.1 每包净含量(20±0.2)kg。包装材料防潮、防污染。内袋为塑料薄膜袋,外袋为内衬塑料薄膜的编织复合袋,每包一个硬纸板箱。

5.2 每个包装箱正面有明显标准参比炭黑名称及编号、生产厂、研制日期、净含量等标记。

6 贮存和运输

6.1 产品仓库应保持清洁、干燥、通风。

6.2 不得与可使产品变质或包装损坏的物品混存、混运。

6.3 漏包产品不得返入包内。

7 采样及认可

采样及认可符合 GB/T 9580 的规定。