



附录 C  
(资料性附录)  
本部分章条编号与 ISO 17500:2006 章条编号对照表

表 C.1

本部分章条编号	对应的 ISO 17500:2006 章条编号
1	1
2	2
3	3
4	4,5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	12
附录 A	附录 A
附录 B	附录 B
附录 C	—


## 中华人民共和国国家标准

GB/T 6609.37—2009

氧化铝化学分析方法和物理性能  
测定方法 第 37 部分:粒度小于 20 μm  
颗粒含量的测定

Chemical analysis methods and  
determination of physical performance of alumina—  
Part 37:Determination of the particles size content less than 20 μm

(ISO 23202:2006 Aluminium oxide used for the production of aluminium—  
Determination of particles passing a 20 micrometre aperture sieve, MOD)



GB/T 6609.37-2009

版权专有 侵权必究

\*  
书号:155066 · 1-37807  
定价: 16.00 元

2009-04-15 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

$m_3$ ——坩埚和保留在筛子上的干燥测试部分的质量,单位为克(g)。

有效孔径应按如下步骤测定:

如果 CRM 没有提供累积微粒尺寸分布图,使用 CRM 鉴定过的颗粒尺寸数据描绘出对比颗粒直径范围  $16 \mu\text{m} \sim 24 \mu\text{m}$  的百分数图,通过这些点画出一条平滑的曲线。

读取穿过筛子的质量百分数相应的尺寸,精确至  $0.1 \mu\text{m}$ 。两次的结果应当在  $1.0 \mu\text{m}$  内,否则,重复一次有效孔径测量,数据在  $1 \mu\text{m}$  内再进行平均。

计算平均结果,取一位小数。如果平均有效孔径落在  $19 \mu\text{m} \sim 21 \mu\text{m}$  内,说明筛子适合使用。

中华人民共和国  
国家标 准

氧化铝化学分析方法和物理性能

测定方法 第 37 部分:粒度小于  $20 \mu\text{m}$

颗粒含量的测定

GB/T 6609.37—2009

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

开本  $880 \times 1230$  1/16 印张 0.75 字数 16 千字

2009 年 7 月第一版 2009 年 7 月第一次印刷

\*

书号: 155066 · 1-37807 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

**附录 B**  
**(规范性附录)**  
**试验筛有效孔径的测定**

**B.1 范围**

本附录规定了 20 μm 试验筛有效孔径的测定方法。

**B.2 有效孔径**

有效孔径是指将试样粒度分布截切的试验筛尺寸,由筛中较大孔来确定。有效孔径对于解决纷争的目的是很有用的。孔堵塞和孔裂可能会导致标准样品测定值的偏离,假设此状况不会发生,则筛子的有效孔径可以用作诊断筛子故障。例如,如果标准样品的-20 μm 含量高,则筛子的有效孔径大于 20 μm,或存在孔的损坏。

**B.3 原理**

用具有良好球形特点的标准微粒进行筛分。有效孔径为通过筛子的质量百分数,与标准微粒尺寸分布相关联。

**B.4 试剂和仪器****B.4.1 仪器**

仪器与本标准第 5 章一致。

**B.4.2 试剂**

有证标准样品(CRM):合适的 NIST 球形微粒 CRM、SRM1003b 或可溯源到 NIST 的材料<sup>1)</sup>。

**B.5 操作步骤**

按以下步骤重复两次:

**B.5.1** 混合 CRM,从瓶子的不同部分称取 1 g±0.1 g。**B.5.2** 采用微型旋流器将整个样品分成几个测试部分。**B.5.3** 将标准材料测试部分放在清洁的、干燥铂金坩埚内于 110 °C±5 °C 下至少干燥 2 h。在干燥器内冷却,称重,精确至±0.000 1 g。**B.5.4** 将冷却的测试部分转移至筛子,同 7.3 步骤中描述的进行湿筛。**B.6 测定结果计算**

按式(B.1)计算通过 20 μm 筛孔的质量分数 w<sub>20</sub>(%):

$$w_{20} = \frac{m_1 + m_2 - m_3}{m_1} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (\text{B.1})$$

式中:

m<sub>1</sub>——干燥测试部分的质量,单位为克(g);

m<sub>2</sub>——坩埚的质量,单位为克(g);

1) 给出这一信息是为了方便本标准的使用者,并不表示对该产品的认可。如果等效产品具有相同的效果,则可使用这些等效产品。

**前言**

GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》共分为 37 部分:

- 第 1 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定微量元素含量;
- 第 2 部分:300 °C 和 1 000 °C 质量损失的测定;
- 第 3 部分:钼蓝光度法测定二氧化硅含量;
- 第 4 部分:邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量;
- 第 5 部分:氧化钠含量的测定;
- 第 6 部分:火焰光度法测定氧化钾含量;
- 第 7 部分:二安替吡啉甲烷光度法测定二氧化钛含量;
- 第 8 部分:二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬含量;
- 第 9 部分:新亚铜灵光度法测定氧化铜含量;
- 第 10 部分:苯甲酰苯基羟胺萃取光度法测定五氧化二钒含量;
- 第 11 部分:火焰原子吸收光谱法测定一氧化锰含量;
- 第 12 部分:火焰原子吸收光谱法测定氧化锌含量;
- 第 13 部分:火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量;
- 第 14 部分:镧-茜素络合酮分光光度法测定氟含量;
- 第 15 部分:硫氰酸铁光度法测定氯含量;
- 第 16 部分:姜黄素分光光度法测定三氧化二硼含量;
- 第 17 部分:钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量;
- 第 18 部分:N,N-二甲基对苯二胺分光光度法测定硫酸根含量;
- 第 19 部分:火焰原子吸收光谱法测定氧化锂含量;
- 第 20 部分:火焰原子吸收光谱法测定氧化镁含量;
- 第 21 部分:丁基罗丹明 B 分光光度法测定三氧化二镓含量;
- 第 22 部分:取样;
- 第 23 部分:试样的制备和贮存;
- 第 24 部分:安息角的测定;
- 第 25 部分:松装密度的测定;
- 第 26 部分:有效密度的测定 比重瓶法;
- 第 27 部分:粒度分析 筛分法;
- 第 28 部分:小于 60 μm 的细粉末粒度分布的测定 湿筛法;
- 第 29 部分:吸附指数的测定;
- 第 30 部分:X 射线荧光光谱法测定微量元素含量;
- 第 31 部分:流动角的测定;
- 第 32 部分:α-三氧化二铝含量的测定 X-射线衍射法;
- 第 33 部分:磨损指数的测定;
- 第 34 部分:三氧化二铝含量的计算方法;
- 第 35 部分:比表面积的测定 氮吸附法;
- 第 36 部分:流动时间的测定;
- 第 37 部分:粒度小于 20 μm 颗粒含量的测定。