

ICS 77.120.99
H 63



中华人民共和国国家标准

GB/T 24484—2009

GB/T 24484—2009

钼铁试样的采取和制备方法

Sampling and preparation of the ferromolybdenum samples

中华人民共和国
国家标准
钼铁试样的采取和制备方法
GB/T 24484—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 19 千字
2009年12月第一版 2009年12月第一次印刷

*

书号:155066·1-39464 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 24484—2009

2009-10-30 发布

2010-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

(S_D)和取样标准偏差(S_S)的估计值:

$$S_M = \sqrt{(\bar{R}_1/d_2)^2} \dots\dots\dots (A.22)$$

$$S_D = \sqrt{(\bar{R}_2/d_2)^2 - \frac{1}{2} (\bar{R}_1/d_2)^2} \dots\dots\dots (A.23)$$

$$S_S = \sqrt{(\bar{R}_3/d_2)^2 - \frac{1}{2} (\bar{R}_2/d_2)^2} \dots\dots\dots (A.24)$$

A.4.2.6 算出测定精确度(β_M)、制样精密度(β_D)、取样精密度(β_S)、总精密度(β_{SDM})和总标准偏差(S_{SDM}),计算方法同方式1。将 β 值与各取样、制样标准中所规定的精密度进行比较。

A.5 结果的探讨与说明

通过本试验所求得的 β 值若小于标准中规定的 β 值,说明日常的取样、制样和测定过程符合要求。当试验求得的 β 值大于规定的 β 值时,应检查取样、制样和测定是否有不正常情况,必要时加以改进。

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。
 本标准由中国有色金属工业协会提出。
 本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。
 本标准负责起草单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司。
 本标准参加起草单位:金堆城钼业集团有限公司、洛阳出入境检验检疫局。
 本标准主要起草人:田永红、方春生、郭鼎鹏、陈利革、薛世钦、任娟玲、马志军。

钼铁试样的采取和制备方法




图 A.2

A.4 数据解析(采用 95% 概率)

A.4.1 方式 1

A.4.1.1 将一批试验所得四个制备样品、八个测定结果用下列符号代表:

X_{A11} 、 X_{A12} 代表大样 A 制备样品 A_1 的一对测定结果;

X_{A21} 、 X_{A22} 代表大样 A 制备样品 A_2 的一对测定结果;

X_{B11} 、 X_{B12} 代表大样 B 制备样品 B_1 的一对测定结果;

X_{B21} 、 X_{B22} 代表大样 B 制备样品 B_2 的一对测定结果。

A.4.1.2 根据式(A.1)和式(A.2)算出每个制备样品双试验测定结果的平均值(\bar{X}_{ij})和极差(R_1):

$$\bar{X}_{ij} = \frac{1}{2}(X_{ij1} + X_{ij2}) \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

$$R_1 = |X_{ij1} - X_{ij2}| \quad \dots\dots\dots (A.2)$$

式中:

i ——大样 A 和 B 的成对制备样品;

j ——制备样品的双试验测定结果。

A.4.1.3 根据式(A.3)和式(A.4)算出成对制备样品 A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 的平均值(\bar{X}_i)和极差(R_2):

$$\bar{X}_i = \frac{1}{2}(\bar{X}_{i1} + \bar{X}_{i2}) \quad \dots\dots\dots (A.3)$$

$$R_2 = |\bar{X}_{i1} - \bar{X}_{i2}| \quad \dots\dots\dots (A.4)$$

A.4.1.4 根据式(A.5)和式(A.6)算出大样 A 和 B 的平均值(\bar{X})和极差(R_3):

$$\bar{X} = \frac{1}{2}(\bar{X}_1 + \bar{X}_2) \quad \dots\dots\dots (A.5)$$

$$R_3 = |\bar{X}_1 - \bar{X}_2| \quad \dots\dots\dots (A.6)$$

A.4.1.5 根据式(A.7)、式(A.8)和式(A.9)算出极差的平均值(\bar{R}_1 、 \bar{R}_2 、 \bar{R}_3):

$$\bar{R}_1 = \frac{1}{4K} \sum R_1 \quad \dots\dots\dots (A.7)$$

$$\bar{R}_2 = \frac{1}{2K} \sum R_2 \quad \dots\dots\dots (A.8)$$

$$\bar{R}_3 = \frac{1}{K} \sum R_3 \quad \dots\dots\dots (A.9)$$

式中:

K ——试验批数。

A.4.1.6 算出舍弃数值界限:

R_1 舍弃数值界限为 $\bar{R}_1 \times D_4$;

1 范围

本标准规定了化学分析用钼铁试样的采取和制备方法。

本标准适用于钼铁产品的采取、复验和仲裁。

2 取样

2.1 取样工具

2.1.1 取样铲

取样铲见图 1, 取样铲的尺寸符合表 1 规定。




图 1

表 1

最大粒度/mm	样品厚度/mm	尺寸/mm				材料厚度/mm	A/C	B/C
		A	B	C	D			
>100~150	250~350	350	140	350	300	2	1.0	0.4
>50~100	150~250	250	110	250	220	2	1.0	0.44
>20~50	50~150	150	75	150	130	2	1.0	0.50
>4~20	20~50	60	35	60	50	1	1.0	0.58

2.1.2 网筛

筛孔为 150 mm、100 mm、50 mm、20 mm、4 mm。

2.2 取样程序

2.2.1 验明交货批的质量。

2.2.2 根据交货批量的大小及取样精密度要求, 确定所需最少份样数。

2.2.3 确定取样方法, 工具及份样量。

2.3 份样组合方式

2.3.1 直接组成大样方式见图 2。