

## 12 防腐剂技术指标及防腐木材处理质量的确定

12.1 根据防腐剂有效成分含量的测定值,计算有效成分含量的配比值,并与 LY/T 1635 比较,判定防腐剂有效成分的配比是否符合要求。


12.2 根据载药量及透入度的测定值,与 LY/T 1636 比较,判定防腐木材的处理质量是否符合要求。

## 中华人民共和国国家标准

GB/T 23229—2009

## 水载型木材防腐剂分析方法

Methods for analysis of waterborne wood preservatives



GB/T 23229-2009

版权专有 侵权必究

\*

书号:155066 · 1-37692  
定价: 16.00 元

2009-02-23 发布

2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 9 防腐剂及防腐木材中戊唑醇的测定——高效液相色谱法

### 9.1 方法概述

若防腐剂或防腐木材中三唑类化合物仅为戊唑醇时,宜采用此方法进行测定,当含有其他三唑类成分时不可采用本方法。对被测木材防腐剂或处理液,用甲醇进行稀释。对木材抽提物,采用索氏抽提器用甲醇抽提。样品中的活性成分采用 HPLC 分离,UV 检测器检测。活性成分浓度用外标法进行计算。

### 9.2 仪器

9.2.1 高效液相色谱仪,C<sub>18</sub>色谱柱[200 mm×4.6 mm(内径),5 μm]或类似色谱柱;为延长洗脱柱寿命,可使用含相同填充料的保护柱。

9.2.2 其他仪器同 8.2 中所列(柱温箱为可选)。

### 9.3 试剂

9.3.1 戊唑醇:分析纯。

9.3.2 甲醇:色谱纯(流动相用)及分析纯(制备样品用)。

9.3.3 水:二次重蒸馏水。

### 9.4 标准样的准备

称取 25 mg(精确到 0.01 mg)戊唑醇,置于 50 mL 容量瓶中,定容,其浓度约为 500 mg/L。用同样的方法配制一组标准样品(每组至少 4 个),标样浓度范围 10 mg/L~100 mg/L 之间为宜。

### 9.5 被测样品的制备

9.5.1 防腐剂:称取 50 mg(精确到 0.1 mg)样品,用甲醇稀释,使被测物浓度处于标样浓度范围之内,用 0.45 μm 聚四氟乙烯膜过滤。

9.5.2 木材抽提物:同 8.5.2。

### 9.6 色谱条件

流动相:甲醇-水(9+1)混合液;流速:1 mL/min;检测波长:225 nm;戊唑醇保留时间约为 3 min。

### 9.7 计算

同 8.7。

## 10 ACQ、CuAz、CCA 等含铜防腐木材透入度的确定

### 10.1 显色剂的配制方法

0.1 g 铬天青和 1 g 乙酸钠加入 100 mL 蒸馏水溶解后作为显色剂备用。

### 10.2 透入度的确定

用直径 5 mm 或 10 mm 空心钻或生长锥取样,CCA、ACQ、CuAz 防腐木材含铜木芯部分滴加或喷洒显色剂后显示深蓝色。或将此溶液喷到新锯开的木横截面上,木材颜色显示深蓝色,根据显色部分的长度(mm)判断防腐剂在木材中的透入度。

## 11 含硼防腐木材透入度的确定

### 11.1 显色剂的配制方法

将 10 mL 盐酸与 80 mL 乙醇混和,然后用乙醇将其稀释 100 mL,加入 0.25 g 姜黄素,再加入 10 g 水杨酸,摇匀。

### 11.2 透入度的确定

用直径 5 mm 或 10 mm 空心钻或生长锥取样,防腐木材含硼木芯部分滴加或喷洒显色剂后显示淡红色,或将此溶液喷到新锯开的橡胶木横截面上,木材颜色显示亮红色,根据显色部分的长度(mm)判断防腐剂在木材中的透入度。

中华人民共和国  
国家标准  
水载型木材防腐剂分析方法

GB/T 23229—2009

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字  
2009 年 6 月第一版 2009 年 6 月第一次印刷

\*

书号:155066·1-37692 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

