



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 3286.8—2014  
代替 GB/T 3286.8—1998

GB/T 3286.8—2014

## 石灰石及白云石化学分析方法 第8部分：灼烧减量的测定 重量法


中华人民共和国  
国家标准  
石灰石及白云石化学分析方法  
第8部分：灼烧减量的测定  
重量法  
GB/T 3286.8—2014

\*  
中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)  
网址 www.spc.net.cn  
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*  
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字  
2014年8月第一版 2014年8月第一次印刷

\*  
书号: 155066·1-49585 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



GB/T 3286.8-2014

2014-06-09 发布

2015-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

表 B.2 (续)

实验室	灼烧减量(质量分数)/%				
	1	2	3	4	5
7	38.79	41.55	43.45	45.23	46.41
	38.99	41.77	43.57	45.33	46.43
	38.98	41.88	43.70	45.45	46.60
8	38.50	41.27	43.33	45.22	46.70
	38.60	41.31	43.41	45.30	46.72
	38.76	41.64	43.56	45.55	46.97

## 前 言

GB/T 3286《石灰石及白云石化学分析方法》分为九个部分：

- 第1部分：氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法；
- 第2部分：二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法和高氯酸脱水重量法；
- 第3部分：氧化铝含量的测定 铬天青S分光光度法和络合滴定法；
- 第4部分：氧化铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法和火焰原子吸收光谱法；
- 第5部分：氧化锰含量的测定 高碘酸盐氧化分光光度法；
- 第6部分：磷含量的测定 磷钼蓝分光光度法；
- 第7部分：硫含量的测定 管式炉燃烧-碘酸钾滴定法、高频燃烧红外吸收法和硫酸钡重量法；
- 第8部分：灼烧减量的测定 重量法；
- 第9部分：二氧化碳含量的测定 烧碱石棉吸收重量法。

本部分为 GB/T 3286 的第 8 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 3286.8—1998《石灰石、白云石化学分析方法 灼烧减量的测定》。

本部分与 GB/T 3286.8—1998 相比,主要技术变化如下:

- 将标准名称改为《石灰石及白云石化学分析方法 第 8 部分:灼烧减量的测定重量法》；
- 规范性引用文件取消了引用标准年号,并增加了部分引用标准；
- 进行了实验室间精密度共同试验,用统计得到的重复性限  $r$  和再现性限  $R$  代替了“允许差”；
- 更改了部分文字表达方式。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口。

本部分起草单位:武汉钢铁(集团)公司、冶金工业信息标准研究院。

本部分主要起草人:闻向东、邵梅、陈士华、周郑、张穗忠、曹宏燕、余卫华、仇金辉、高建平、王姜维。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 3286.8—1982、GB/T 3286.10—1988、GB/T 3286.8—1998。

**附录 A**  
**(规范性附录)**  
**试样分析结果接受程序流程图**




图 A.1

**石灰石及白云石化学分析方法**  
**第 8 部分: 灼烧减量的测定**  
**重量法**

**警告:** 使用本部分的人员应有正规实验室工作实践经验。本部分未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

## 1 范围

GB/T 3286 的本部分规定了用重量法测定灼烧减量。

本部分适用于石灰石、白云石中灼烧减量的测定,也适用于冶金石灰中灼烧减量的测定。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2007.2 散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第 2 部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

## 3 原理

试料置于铂坩埚内,于高温炉中逐渐升温至 1 050 ℃±50 ℃,灼烧至恒量,其减少的质量即为灼烧减量。

## 4 仪器

分析中,仅用通常的实验室仪器、设备。

## 5 制样

5.1 按 GB/T 2007.2 制备试样。

5.2 试样应加工至粒度小于 0.125 mm。

5.3 石灰石、白云石试样分析前在 105 ℃~110 ℃干燥 2 h,置于干燥器中冷却至室温。

5.4 冶金石灰试样的制备应迅速进行,制备后试样立即置于磨口瓶或塑料袋中密封,于干燥器中保存,分析前试样不进行干燥。