

ICS 77.120.10
H 12



中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.21—2008
代替 GB/T 6987.21—2001

GB/T 20975.21—2008

铝及铝合金化学分析方法 第 21 部分: 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—
Part 21:Determination of calcium content—
Flame atomic absorption spectrometric method

中华人民共和国
国家标 准
铝及铝合金化学分析方法
第 21 部分: 钙含量的测定
火焰原子吸收光谱法
GB/T 20975.21—2008

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字
2008 年 6 月第一版 2008 年 6 月第一次印刷

*

书号: 155066 · 1-31672 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 20975.21-2008

2008-03-31 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

6 分析步骤

6.1 试料

按表 1 称取试样(5), 精确至 0.000 1 g。

表 1

钙量/%	试料量/g	移取试液体积	工作曲线中加入铝溶液(3.6)体积
		mL	
<0.10	0.200 0	25.00	10.0
0.10~0.20	0.100 0		5.0
0.20~0.30		10.00	2.0

6.2 测定次数

独立地进行两次测定, 取其平均值。

6.3 空白试验

称取与试料相同量的铝(3.1)代替试料(6.1), 随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料(6.1)置于 250 mL 银烧杯中, 盖上银表皿, 加入 5.0 mL 氢氧化钠溶液(3.2), 缓慢加热使其分解, 稍冷, 沿杯壁吹入少量水, 微热使熔块溶解, 冷却至室温。

6.4.2 将试液(6.4.1)移入摇动的盛有 15 mL 盐酸(3.3)的 250 mL 锥形瓶中, 沿烧杯杯壁加入 5 mL 盐酸(3.3)溶解残存的盐类, 合并于锥形烧杯中。

6.4.3 将试液(6.4.2)移入 100 mL 容量瓶中, 以水稀释至刻度, 混匀。

6.4.4 按表 1 移取试液(6.4.3)于 100 mL 容量瓶中, 加入 2 mL 镁盐溶液(3.4), 1 mL 8-羟基喹啉溶液(3.5), 以水稀释至刻度, 混匀。

6.4.5 将随同试料所作的空白试验溶液(6.3)及试液(6.4.4)于原子吸收光谱仪波长 422.7 nm 处, 用一氧化二氮-乙炔富燃性火焰, 以水调零, 测量钙的吸光度。从工作曲线上查出相应的钙量。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 移取 0 mL、0.10 mL、0.20 mL、0.40 mL、0.60 mL、0.80 mL、1.0 mL 钙标准溶液(3.7), 分别置于一组 100 mL 容量瓶中, 按表 1 加入铝溶液(3.6)及 2.0 mL 镁盐溶液(3.4), 1.0 mL 8-羟基喹啉溶液(3.5), 以水稀释至刻度, 混匀。

6.5.2 将系列标准溶液(6.5.1)于原子吸收光谱仪波长 422.7 nm 处, 用一氧化二氮-乙炔富燃性火焰, 以水调零, 以钙量为横坐标, 以测量系列标准溶液和补偿溶液(不加钙标准溶液者)的吸光度(减去补偿溶液的吸光度)为纵坐标, 绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

按式(1)计算钙的质量分数(%):

$$w(\text{Ca}) = \frac{m_2 - m_1}{m_0} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中:

m_2 —自工作曲线查得试样溶液的钙量, 单位为克(g);

m_1 —自工作曲线查得随同试样所做的空白试验溶液的钙量, 单位为克(g);

m_0 —移取的试液相当于试样量, 单位为克(g)。

前 言

GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》是对 GB/T 6987—2001《铝及铝合金化学分析方法》的修订, 本次修订将原标准号 GB/T 6987 改为 GB/T 20975。

GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为 25 个部分:

- 第 1 部分: 汞含量的测定 冷原子吸收光谱法;
- 第 2 部分: 砷含量的测定 钼蓝分光光度法;
- 第 3 部分: 铜含量的测定;
- 第 4 部分: 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法;
- 第 5 部分: 硅含量的测定;
- 第 6 部分: 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
- 第 7 部分: 锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法;
- 第 8 部分: 锌含量的测定;
- 第 9 部分: 锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
- 第 10 部分: 锡含量的测定;
- 第 11 部分: 铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
- 第 12 部分: 钛含量的测定;
- 第 13 部分: 钒含量的测定 苯甲酰苯胺分光光度法;
- 第 14 部分: 镍含量的测定;
- 第 15 部分: 硼含量的测定;
- 第 16 部分: 镁含量的测定;
- 第 17 部分: 钽含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
- 第 18 部分: 铬含量的测定;
- 第 19 部分: 钇含量的测定;
- 第 20 部分: 镓含量的测定 丁基罗丹明 B 分光光度法;
- 第 21 部分: 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
- 第 22 部分: 钪含量的测定 依莱铬氰兰 R 分光光度法;
- 第 23 部分: 钡含量的测定 碘化钾分光光度法;
- 第 24 部分: 稀土总含量的测定;
- 第 25 部分: 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为第 21 部分。

本部分代替 GB/T 6987.21—2001《铝及铝合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钙量》。

本部分与 GB/T 6987.21—2001 相比主要变化如下:

- 增加了“8.1 重复性”条款;
- 增加了“9 质量保证与控制”条款。

本部分由有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由东北轻合金有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分起草单位: 北京有色金属研究总院。

本部分主要起草人: 张文、刘英、童坚、刘兵、席欢、葛立新、朱玉华。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

— GB/T 6987.21—1986、GB/T 6987.21—2001。