

中华人民共和国国家标准

GB/T 23561.15—2010

GB/T 23561.15—2010


附录 A (规范性附录)

送样单位:_____ 采样地点:_____ 测定日期:_____ 采样时间:_____ 标定系数 C=_____

试验

计算：

校核:



GB/T 23561.15-2010

版权专有 侵权必究

*
书号:155066 · 1-40892
定价: 14.00 元

2010-09-26 发布

2011-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

式中：

P —试件浸水后的最大膨胀应力,单位为兆帕(MPa);

μ_e ——试件膨胀稳定后的应变仪读数；

μ_{e0} ——应变仪初始读数

C——压力传感器标定值,单位为牛(N);

F ——试件面积,单位为平方毫米(mm^2)。

7.2 计算值取 3 位有效数字。

7.3 绘制膨胀应力与时间的关系曲线。

中华人 民共 和 国
国 家 标 准

煤和岩石物理力学性质测定方法

部分：岩石膨胀应力测定

GB/T 23561.15—2010

国标出版社出版
三里河路三里河大街

邮政编码 100045

网址: www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

标准出版社秦皇岛印刷厂

化三

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字

20

号：155066 · 1-40892 定价 14

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权所有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

- b) 压力传感器;
- c) 应变仪;
- d) 千分表及磁性表座;
- e) 测量平台;
- f) 干湿温度计。

5 试件规格

5.1 试件规格

试件可根据膨胀仪水盒规格加工。标准试件采用圆柱体,高度宜为 $20\text{ mm}\pm0.2\text{ mm}$,径高比等于或大于2.5,高度大于岩石最大颗粒直径的10倍,端面不平行度应小于 0.05 mm 。

5.2 试件数量

每种状态下同一层岩石的试件数量一般应不少于3个。

5.3 试件含水状态

试件应在现场采取,并保持天然含水状态;不应采用爆破法或湿钻法取样,试件应采用干法加工,加工过程中天然含水率的变化不宜超过1%。

6 测定步骤

6.1 平衡加压法

6.1.1 在膨胀仪水盒的试件环内壁涂上凡士林油,再将试件放入试件环中,在试件两端均放置滤纸和风干透水板,顶部放上金属透水板,并将水盒置于膨胀应力测定仪底座上。

6.1.2 在加载杆上安装压力传感器并连接应变仪。

6.1.3 转动膨胀应力测定仪加载手轮,给试件施加 0.01 MPa 的压力,使仪器各部分接触,不应出现偏心载荷,然后将压力减到 0.001 MPa 。

6.1.4 安装千分表,记录千分表初始读数和应变仪初始读数 μ_0 ,填入记录表内,见附录A。

6.1.5 分3次或4次向水盒注入蒸馏水使空气逐步排出,水面高过试件5mm。

6.1.6 观察千分表读数,每当变化值超过 0.001 mm 时,转动膨胀应力测定仪手轮,给试件施加压力至千分表恢复初始读数,使试件体积在整个试验过程中始终保持不变。

6.1.7 在试验开始的1h内,每隔10min记录1次应变仪读数;1h后,每隔1h记录1次应变仪读数;12h后,每隔2h记录1次应变仪读数,直到连续3次应变仪读数相同为止,可认为稳定并记录应变仪的最大读数 μ_e 。每次都应在千分表恢复初始读数状态下测取应变仪读数。

6.1.8 测定膨胀应力最大时试件的含水率。测定方法按GB/T 23561.6—2009进行。

6.1.9 测定过程中,应保持水位不变,水温变化不应大于 $2\text{ }^\circ\text{C}$ 。试验结束后,应描述试件表面的泥化和软化现象。

6.2 压力恢复法

6.2.1 按6.1.1~6.1.5进行。

6.2.2 在试验开始的1h内,每隔10min记录1次千分表读数;1h后,每隔1h记录1次千分表读数;12h后,每隔2h记录1次千分表读数,直到连续3次读数差小于 0.001 mm 时,可认为稳定并读取千分表的最大读数。

6.2.3 转动膨胀应力测定仪加载手轮,给试件施加载荷,同时观察千分表,使其恢复初始读数,试件恢复浸水前的高度,并读取应变仪读数 μ_e 。

6.2.4 其余步骤按6.1.8和6.1.9进行。

7 数据计算

7.1 测定结果按式(1)计算:

前言

GB/T 23561《煤和岩石物理力学性质测定方法》按部分发布,分为16个部分:

- 第1部分:采样一般规定;
- 第2部分:煤和岩石真密度测定方法;
- 第3部分:煤和岩石块体密度测定方法;
- 第4部分:煤和岩石孔隙率计算方法;
- 第5部分:煤和岩石吸水性测定方法;
- 第6部分:煤和岩石含水率测定方法;
- 第7部分:单轴抗压强度测定及软化系数计算方法;
- 第8部分:煤和岩石变形参数测定方法;
- 第9部分:煤和岩石三轴强度及变形参数测定方法;
- 第10部分:煤和岩石抗拉强度测定方法;
- 第11部分:煤和岩石抗剪强度测定方法;
- 第12部分:煤的坚固性系数测定方法;
- 第13部分:煤和岩石点载荷强度指数测定方法;
- 第14部分:岩石膨胀率测定方法;
- 第15部分:岩石膨胀应力测定方法;
- 第16部分:岩石耐崩解性指数测定方法。

本部分是GB/T 23561的第15部分。

本部分的附录A为规范性附录。

本部分由中国煤炭工业协会提出并归口。

本部分起草单位:煤炭科学研究院开采设计研究分院和煤炭科学研究院检测研究分院。

本部分主要起草人:齐庆新、李纪青、毛德兵、傅京昱、张学亮。