

附录 A
(资料性附录)
去除腐蚀产物的化学清洗方法

材料	化学试剂	时间/min	温度/℃	备注
钢	500 mL HCl($\rho=1.19 \text{ g/mL}$) 3.5 g 六次甲基四胺加蒸馏水至 1 000 mL	10	20~25	—
锌	200 g CrO ₃ 加蒸馏水至 1 000 mL	1	80	对于在盐雾环境中形成的腐蚀产物, 铬酸中的氯化物应避免, 以保护锌基体金属不受腐蚀。
铜	54 mL H ₂ SO ₄ ($\rho=1.84 \text{ g/mL}$) 加蒸馏水至 1 000 mL	30~60	40~50	用氮进行溶液脱氧。建议用刷子刷去被检测试样浸入溶液 3 s~4 s 后形成的腐蚀产物。
铝	50 mL H ₃ PO ₄ ($\rho=1.69 \text{ g/mL}$) 20 g CrO ₃ 加蒸馏水至 1 000 mL	5~10	90~95	若存在腐蚀产物膜, 则继续用下面的硝酸清洗程序。
	HNO ₃ ($\rho=1.42 \text{ g/mL}$)	1~5	20~25	去掉多余的沉积物和松散的腐蚀产物以避免发生反应, 导致基体金属过腐蚀。

GB/T 19292.4—2003/ISO 9226:1992

GB/T 19292.4—2003/ISO 9226:1992

中华人民共和国国家标准

金属和合金的腐蚀
大气腐蚀性 用于评估腐蚀性的
标准试样的腐蚀速率的测定

Corrosion of metals and alloys—Corrosivity of atmospheres—
Determination of corrosion rate of standard specimens
for the evaluation of corrosivity

(ISO 9226:1992, IDT)



GB/T 19292.4-2003

版权专有 侵权必究

*
书号: 155066 · 1-20423
定价: 8.00 元

2003-09-12 发布

2004-04-01 实施

中华人民共和国发布
国家质量监督检验检疫总局

旋状。

5 标准试样的暴晒

经称重和标记的标准试样的制备和暴晒按照 GB/T 14165 中规定执行。

每种金属的 3 个试样应暴晒 1 年,从 1 年中最严重的腐蚀时期开始。螺旋状试样必须处在垂直位置暴晒(见图 1)。暴晒后,按 GB/T 16545 规定将试样上的腐蚀产物除去。并且重新称重,精确到 0.1 mg。可采用的化学清洗方法列于附录 A,清洗应在同一过程中重复几次。

单位为毫米




图 1 开放型螺旋试样安装

前 言

本部分等同采用国际标准 ISO 9226:1992《金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 用于评估腐蚀性的标准试样的腐蚀速率的测定》(英文版)。

本标准还作了下列编辑性修改:

a) 删除国际标准的前言。

本标准的附录 A 是资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由冶金工业信息标准研究院归口。

本标准起草单位:钢铁研究总院、青岛海洋腐蚀研究所、冶金工业信息标准研究院。

本标准起草人:王 玮、柳泽燕、朱相荣、胡小萍。