



中华人民共和国国家标准

GB/T 1303.11—2009

GB/T 1303.11—2009

电气用热固性树脂工业硬质层压板 第 11 部分：聚酰胺酰亚胺树脂 硬质层压板

Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for
electrical purposes—Part 11: Requirements for rigid laminated sheets based on
polyamide-imide resins

(IEC 60893-3-7:2003, Insulating materials—Industrial rigid laminated sheets
based on thermosetting resins for electrical purposes—Part 3: Specifications for
individual materials—Sheet 7: Requirements for rigid laminated sheets based
on polyimide resins, MOD)

中华人民共和国
国家标准
电气用热固性树脂工业硬质层压板
第 11 部分：聚酰胺酰亚胺树脂
硬质层压板

GB/T 1303.11—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 13 千字

2009 年 9 月第一版 2009 年 9 月第一次印刷

*

书号：155066·1-38693 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 1303.11—2009

2009-06-10 发布

2009-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

应报告电极的类型。

5.14 1 MHz 下介质损耗因数

适用于试验的板材标称厚度为小于或等于 3.0 mm,按 GB/T 1303.2—2009 中 6.2 的规定。

5.15 1 MHz 下介电常数

适用于试验的板材标称厚度为小于或等于 3.0 mm,按 GB/T 1303.2—2009 中 6.2 的规定。

5.16 浸水后绝缘电阻

按 GB/T 1303.2—2009 中 6.3 的规定。

5.17 耐电痕化指数 (PTI)

适用于试验的板材标称厚度大于或等于 3.0 mm,按 GB/T 1303.2—2009 中 6.4 的规定。

5.18 温度指数

按 GB/T 1303.2—2009 中 7.1 的规定。

5.19 密度

按 GB/T 1303.2—2009 中 8.1 的规定。

5.20 燃烧性

适用于试验的板材标称厚度等于 3.0 mm,按 GB/T 1303.2—2009 中 7.2 的规定。

5.21 吸水性

按 GB/T 1303.2—2009 中 8.2 的规定。

6 供货要求

应符合 GB/T 1303.1—2009 中 5.4 的规定。

前 言

GB/T 1303《电气用热固性树脂工业硬质层压板》，分为以下几个部分：

- 第 1 部分：定义、名称和一般要求；
- 第 2 部分：试验方法；
- 第 3 部分：工业硬质层压板型号；
- 第 4 部分：环氧树脂硬质层压板；
- 第 5 部分：三聚氰胺树脂硬质层压板；
- 第 6 部分：酚醛树脂硬质层压板；
- 第 7 部分：聚酯树脂硬质层压板；
- 第 8 部分：有机硅树脂硬质层压板；
- 第 9 部分：聚酰亚胺树脂硬质层压板；
- 第 10 部分：双马来酰亚胺树脂硬质层压板；
- 第 11 部分：聚酰胺酰亚胺树脂硬质层压板；
- ……

本部分为 GB/T 1303 的第 11 部分。

本部分修改采用 IEC 60893-3-7:2003《电气用热固性树脂工业硬质层压板 第 3 部分：单项材料规范 第 7 篇：对聚酰亚胺树脂硬质层压板的要求》(英文版)的相关内容。

为便于使用对 IEC 60893-3-7:2003 进行了下述编辑性及技术性修改：

- a) 删除了 IEC 60893-3-7:2003 中的“前言”和“引言”，将引言内容编入本部分的“前言”中；
- b) 对第 1 章“范围”进行了修改，删除了有关材料符合性说明，增加了适用范围；
- c) 删除第 3 章的尺寸标注内容；
- d) 根据国内实际需要，增补了“表观弯曲弹性模量”、“垂直层向压缩强度”、“平行层向剪切强度”、“拉伸强度”、“粘合强度”、“1 MHz 下介质损耗因数”、“1 MHz 下介电常数”、“耐电痕化指数”、“温度指数”和“密度”性能要求。有关技术性差异在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。
- e) 将“要求”一章按“外观”、“尺寸”、“平直度”、“性能要求”分条编写，将“供货要求”单独列为一章编写，同时对 IEC 60893-3-7:2003 中表 5 进行了修改，将备注内容列入本部分表 6 的表注；将 IEC 60893-3-7:2003 表 5 中试验方法章条列入本部分第 5 章“试验方法”重新编写，并增加了切割板条的测试方法及总则；
- f) 删除了 IEC 60893-3-7:2003 的参考文献。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会(SAC/TC 51)归口。

本部分主要起草单位：四川东材科技集团股份有限公司、北京新福润达绝缘材料有限责任公司、国家绝缘材料工程技术研究中心、桂林电器科学研究所。

本部分起草人：刘锋、刘琦焕、赵平、罗传勇。

本部分为首次制定。

表 7 垂直层向电气强度(1 min 耐压或 20 s 逐级升压)^a 单位为千伏每毫米

测得的试样平均厚度 ^b /mm												
0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0
≥15.0	≥14.6	≥14.0	≥13.2	≥12.0	≥11.6	≥11.2	≥10.8	≥10.5	≥10.4	≥10.2	≥10.1	≥10.0

^a 试验方式任选其一,其一满足要求则视为符合要求;
^b 若测得的试样厚度介于表中两种厚度之间,其极限值由内插法求得。测得试样厚度低于 0.8 mm 时,则按 0.8 mm 厚度考核垂直层向电气强度,若测得的厚度超过 3 mm 时,此时垂直层向电气强度则按 3 mm 厚度考核。

表 8 吸水性 单位为毫克

试样平均厚度 ^a mm	吸水性	试样平均厚度 ^a mm	吸水性
0.8	≤60	6.0	≤100
1.0	≤64	8.0	≤113
1.2	≤66	10.0	≤127
1.5	≤71	12.0	≤140
2.0	≤74	14.0	≤153
2.5	≤77	16.0	≤166
3.0	≤80	20.0	≤193
4.0	≤87	25.0	≤227
5.0	≤93	22.5 ^b	≤250

^a 如果测得的试样厚度算术平均值介于以上表中所示两种厚度之间,则其极限值应由内插法求得。如果测得的试样厚度算术平均值低于给出极限值的最小厚度,则其吸水性极限值取相应最小厚度的值。如果标称厚度为 25 mm 而测得的厚度算术平均值超过 25 mm,则取 25 mm 的吸水性。
^b 若板厚大于 25 mm 时,则应单面加工至(22.5±0.3)mm,加工面应平整光滑。

5 试验方法

5.1 总则

试验分出厂检验和型式试验。出厂检验为 4.1、4.2、4.3 及 4.4 表 6 中的“弯曲强度(常态)”和“垂直层向电气强度”,型式试验为全部性能项目。

5.2 外观

目测检查。

5.3 尺寸

5.3.1 厚度

按 GB/T 1303.2—2009 中 4.1 的规定。

5.3.2 宽度及长度

用分度为 0.5mm 直尺或量具,至少测量三处报告其平均值。

5.4 平直度

按 GB/T 1303.2—2009 中 4.2 的规定。

5.5 弯曲强度

适用于试验的板材标称厚度为大于或等于 1.5 mm,按 GB/T 1303.2—2009 中 5.1 规定。高温试

电气用热固性树脂工业硬质层压板
 第 11 部分:聚酰胺酰亚胺树脂
 硬质层压板

1 范围

GB/T 1303 的本部分规定了电气用聚酰胺酰亚胺树脂和不同增强材料为基的工业硬质层压板的名称、要求、试验方法及供货要求。

本部分适用于以玻璃布为基材,以聚酰胺酰亚胺树脂为粘合剂经热压而成的聚酰胺酰亚胺树脂硬质层压板。其用途和特性见表 1。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 1303 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 1303.1—2009 电气用热固性树脂工业硬质层压板 第 1 部分:定义、命名和一般要求(IEC 60893-1:2004, IDT)

GB/T 1303.2—2009 电气用热固性树脂工业硬质层压板 第 2 部分:试验方法(IEC 60893-2:2003, MOD)

3 名称

本部分所涉及的层压板按所用的树脂和增强材料不同以及板的特性不同划分成各种型号。各种层压板的名称构成如下:

- 国家标准号;
- 代表树脂的双字母缩写;
- 代表增强材料的第二个双字母缩写;
- 系列号。

名称举例:PAI GC 301 型工业硬质层压板,则名称为:GB/T 1303.11—PAI GC 301

下列缩写用于本规范中:

树脂类型	增强材料类型
PAI 聚酰胺酰亚胺	GC (纺织)玻璃布
层压板的型号见表 1。	

表 1 聚酰胺酰亚胺树脂工业硬质层压板的型号

型 号	用途和特性 ^a
PAI GC 301	机械和电气用。高温下机械和电气性较好
^a 不应从表 1 中推论:该型号的层压板一定不适用于未被列出的用途,或者特定的层压板适用于所述大范围内的各种用途。	