



9 试验报告

试验报告包括以下内容：

- 试样；
- 使用的标准(包括发布或出版年号)；
- 使用的方法(如果标准中包括几个方法)；
- 分析结果及其表示；
- 与基本分析步骤的差异；
- 测定中观察到的异常现象；
- 试验日期。

GB/T 13748.10—2013

中华人民共和国国家标准

GB/T 13748.10—2013
代替 GB/T 13748.10—2005

镁及镁合金化学分析方法

第 10 部分：硅含量的测定

钼蓝分光光度法

Chemical analysis methods of magnesium and magnesium alloys—
Part 10:Determination of silicon content—
Molybdenum blue spectrophotometric method

(ISO 1975:1973, Magnesium and magnesium alloys—Determination of silicon—
Spectrophotometric method with the reduced silicomolybdic complex, NEQ)



GB/T 13748.10-2013

版权专有 侵权必究

*
书号:155066·1-47687
定价: 14.00 元

2013-09-06 发布

2014-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

6.5.2 将部分溶液(6.5.1)移入1 cm~2 cm吸收池中,以试剂空白为参比,于分光光度计波长810 nm处测量其吸光度,以硅量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

硅含量以硅的质量分数 w_{Si} 计, 数值以%表示, 按式(1)计算:

式中：

m_1 ——自工作曲线上查得的硅量,单位为微克(μg);

V_0 ——试液总体积, 单位为毫升(mL);

m_0 ——试料的质量,单位为克(g)

V_1 ——分取试液体积,单位为毫升(mL)。

计算结果表示到小数点后 4 位。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得：

表 2

硅的质量分数/%	0.003 7	0.067	1.500
重复性限 r /%	0.000 3	0.003	0.046

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表 3 所列允许差

三 3

硅的质量分数/%	允许差/%
0.002 0~0.005 0	0.000 7
>0.005 0~0.010 0	0.001 5
>0.010 0~0.025 0	0.002 5
>0.025 0~0.050	0.004
>0.050~0.100	0.007
>0.100~0.150	0.010
>0.150~0.400	0.020
>0.400~1.00	0.040
>1.00~1.50	0.05

6 分析步骤

6.1 试料

按表 1 称取试样(第 5 章),精确至 0.000 1 g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定,取其平均值。

6.3 空白试验

按表 1 称取相应的镁(3.1)代替试料(6.1),随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料(6.1)置于 200 mL 聚四氟乙烯烧杯中,盖上表皿,加入 15 mL 溴水(3.2),边冷却边按表 1 慢慢加入硫酸(3.4)。如果在溶样过程中溴的橙色消失或有残渣析出,应补加溴水(3.2),待试料完全溶解后,煮沸溶液至过量溴被除去。

6.4.2 用水稀释溶液至约 40 mL,冷却,加入 1 mL 氟化钾溶液(3.5),用塑料棒搅匀,在 60 °C~70 °C 放置 15 min~20 min,然后加入 10 mL 硼酸饱和溶液(3.7),混匀,冷却。

硅质量分数小于 0.040% 时,将试液移入 100 mL 容量瓶中,以水稀释至约 60 mL。

硅质量分数大于 0.040% 时,按表 1 将试液移入容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。分取相应体积试液于 100 mL 容量瓶中,以水稀释至约 60 mL。

表 1

硅的质量分数/%	试料/g	加入硫酸体积/mL	定容体积/mL	分取体积/mL
0.002 0~0.008 0	0.50	5.0	100	—
>0.008 0~0.040	0.20	2.4	100	—
>0.040~0.20	0.20	2.4	100	20.00
>0.20~0.80	0.10	2.4	100	10.00
>0.80~1.50	0.10	2.4	250	10.00

6.4.3 加一滴对硝基苯酚溶液(3.13),用氨水(3.6)将溶液调至亮黄色,再用盐酸(3.3)调至无色并过量 1 mL。加入 5 mL 钼酸铵溶液(3.8),混匀,放置 10 min。

6.4.4 加入 5 mL 酒石酸溶液(3.9)、10 mL 硫酸(3.4)和 5 mL 抗坏血酸溶液(3.10),以水稀释至刻度,混匀,放置 15 min。

6.4.5 将部分溶液移入 1 cm~2 cm 吸收池中,以随同试料的空白试验溶液(6.3)为参比,于分光光度计波长 810 nm 处测量其吸光度,从工作曲线上查出相应的硅量。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 移取 0 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL 硅标准溶液(3.12),分别置于一组 100 mL 容量瓶中,加入与试液相当量的镁空白溶液,以水稀释至约 60 mL,混匀。以下按 6.4.3~6.4.4 步骤进行。

前言

GB/T 13748《镁及镁合金化学分析方法》分为 22 个部分:

- 第 1 部分:铝含量的测定;
- 第 2 部分:锡含量的测定 邻苯二酚紫分光光度法;
- 第 3 部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
- 第 4 部分:锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法;
- 第 5 部分:钇含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法;
- 第 6 部分:银含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
- 第 7 部分:锆含量的测定;
- 第 8 部分:稀土含量的测定 重量法;
- 第 9 部分:铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法;
- 第 10 部分:硅含量的测定 铬蓝分光光度法;
- 第 11 部分:铍含量的测定 依莱铬氰蓝 R 分光光度法;
- 第 12 部分:铜含量的测定;
- 第 13 部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
- 第 14 部分:镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法;
- 第 15 部分:锌含量的测定;
- 第 16 部分:钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
- 第 17 部分:钾含量和钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
- 第 18 部分:氯含量的测定 氯化银浊度法;
- 第 19 部分:钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法;
- 第 20 部分:ICP-AES 测定元素含量;
- 第 21 部分:光电直读原子发射光谱分析方法测定元素含量;
- 第 22 部分:钍含量的测定。

本部分为 GB/T 13748 的第 10 部分。

本次对有采标对象的第 1 部分、第 4 部分、第 7 部分、第 8 部分、第 9 部分、第 10 部分、第 12 部分、第 14 部分、第 15 部分 9 个部分进行修订。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 13748. 10—2005《镁及镁合金化学分析方法 硅含量的测定 铬蓝分光光度法》。

本部分与 GB/T 13748. 10—2005 相比,主要技术变化如下:

——增加了“实验报告”的要求;

——删除了“质量保证和控制”的要求。

本部分使用重新起草法参考 ISO 1975:1973《镁及镁合金 硅的测定 铬蓝光度法》,与 ISO 1975:1973 一致性程度为非等效。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本部分负责起草单位:中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分起草单位:北京有色金属研究总院。