

ICS 77.150.10
H 61



中华人民共和国国家标准

GB/T 6891—2006
代替 GB/T 6891—1986

GB/T 6891—2006

铝及铝合金压型板

Wrought aluminium and aluminium alloy-V corrugated sheet

中华人民共和国
国家标准
铝及铝合金压型板
GB/T 6891—2006

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

网址 www.bzcbs.com
电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字
2006 年 10 月第一版 2006 年 10 月第一次印刷

*

书号：155066·1-28039 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 6891-2006

2006-05-08 发布

2006-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

7 合同内容

订购本标准所列产品的合同(或订货单)内应包括下列内容:

- a) 产品名称;
- b) 牌号;
- c) 供应状态;
- d) 型号、规格;
- e) 净重或件数;
- f) 本标准编号。

前 言

本标准代替 GB/T 6891—1986《铝及铝合金压型板》。

本标准与 GB/T 6891—1986 相比,主要有如下变动:

——本标准采用 GB/T 3190—1996《变形铝及铝合金化学成分》中的牌号及 GB/T 16475—1996《变形铝及铝合金状态代号》中的状态代号,并在附录中给出了新、旧牌号与状态对照表。

——坯料厚度偏差采用 GB/T 3880 的规定。

——坯料的室温拉伸试验按 GB/T 228 进行,力学性能按 GB/T 3880 的规定,拉伸试样符合 GB/T 16865 的规定。

——化学成分分析方法采用 GB/T 6987 的规定,化学成分分析取样方法按 GB/T 17432 进行。

——增加了检验结果的判定内容。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由西南铝业(集团)有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人:唐登毅、章吉林、何新宇。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 6891—1986。

3.3 尺寸允许偏差

3.3.1 压型板坯料(压型板成形前板材)的厚度允许偏差应符合 GB/T 3880 的规定。

3.3.2 压型板的宽度允许偏差为: $\pm\frac{15}{5}$ mm。

3.3.3 压型板的长度允许偏差为: $\pm\frac{25}{5}$ mm。

3.3.4 压型板的波高、波距偏差应符合表 2 的规定。

表 2

单位为毫米

波高允许偏差	波距允许偏差
±3	±3

注: 波高、波距偏差为 3 至 5 个波的平均尺寸与其公称尺寸的差。

3.3.5 压型板边部波浪高度每米长度内不大于 5 mm。

3.3.6 压型板纵向弯曲每米长度内不大于 5 mm(距端部 250 mm 内除外)。

3.3.7 压型板侧向弯曲每米长度内不大于 4 mm,任意 10 m 长度内的侧向弯曲不大于 20 mm。

3.3.8 压型板对角线长度偏差不大于 20 mm。

3.4 力学性能

压型板的坯料的室温拉伸力学性能应符合 GB/T 3880 规定。

3.5 外观质量

3.5.1 压型板边部整齐,不允许有裂边。

3.5.2 压型板表面应清洁,不允许有裂纹、腐蚀、起皮及穿通气孔等影响使用的缺陷。

4 试验方法

4.1 化学成分分析方法

压型板坯料的化学成分分析方法可采用 GB/T 6987 或 GB/T 7999,仲裁分析方法应符合 GB/T 6987 的规定。

4.2 外形尺寸测量方法

压型板断面尺寸应用精度不低于 0.02 mm 的量具进行测量,其他尺寸可用直尺、米尺、卷尺等能保证精度的量具进行测量。

4.3 力学性能试验方法

压型板坯料的室温拉伸试验方法应符合 GB/T 228 的规定。

4.4 外观质量的检验

压型板的外观质量以目视检验。

5 检验规则

5.1 检验和验收

5.1.1 压型板应由供方技术监督部门进行检验,保证产品质量符合本标准的规定,并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货合同的规定不符时,应以书面形式向供方提出,由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议,应在收到产品之日起 1 个月内提出,属于其他性能的异议,应在收到产品之日起 3 个月内提出。如需仲裁,供需双方应在需方处共同进行仲裁取样。

5.2 组批

压型板应成批提交验收,每批应由同一型号、牌号、状态和规格组成。

5.3 计重

压型板应检斤计重。

铝及铝合金压型板

1 范围

本标准规定了铝及铝合金压型板的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同内容。

本标准适用于工业及民用建筑、设备维护结构材料用的铝及铝合金压型板(以下简称压型板)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199 铝及铝合金加工产品 包装、标志、运输、贮存

GB/T 3880(所有部分) 一般工业用铝及铝合金轧制板、带材

GB/T 6987(所有部分) 铝及铝合金化学分析方法

GB/T 7999 铝及铝合金光电(测光法)发射光谱分析方法

GB/T 16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T 17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

3 要求

3.1 产品分类

3.1.1 型号、板型、牌号、状态及规格

压型板的型号、板型、牌号、供应状态、规格应符合表 1 的规定。

表 1

型 号	板 型	牌 号	状 态	规 格/mm				
				波 高	波 距	坯 料 厚 度	宽 度	长 度
V25-150 I	见图 1	H18	1050A、1050、1060、1070A、1100、1200、3003、5005	25	150	0.6~1.0	635	1 700~6 200
V25-150 II	见图 2						935	
V25-150 III	见图 3						970	
V25-150 IV	见图 4						1 170	
V60-187.5	见图 5	H16、H18	H16	60	187.5	0.9~1.2	826	1 700~6 200
V25-300	见图 6			25	300	0.6~1.0	985	1 700~5 000
V35-115 I	见图 7	H16、H18	H16、H18	35	115	0.7~1.2	720	$\geq 1 700$
V35-115 II	见图 8			35	115	0.7~1.2	710	
V35-125	见图 9	H16、H18	H16、H18	35	125	0.7~1.2	807	$\geq 1 700$
V130-550	见图 10			130	550	1.0~1.2	625	$\geq 6 000$
V173	见图 11	H16、H18	H16、H18	173	—	0.9~1.2	387	$\geq 1 700$
Z295	见图 12			—	—	0.6~1.0	295	1 200~2 500

注 1: 新、旧牌号、状态代号对照见附录 A。

注 2: 需方需要其他规格或板型的压型板时,供需双方协商。