

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2378—92

石墨粘接剂粘接抗拉强度

试验方法

1992-09-15 发布

1993-07-01 实施

中华人民共和国化学工业部 发布

中华人民共和国化工行业标准

石墨粘接剂粘接抗拉强度

HG/T 2378—92

试验方法

1 主题内容及适用范围

本标准规定了石墨粘接剂粘接抗拉强度试验用的仪器设备、试样、试验步骤及结果处理的方法。

本标准适用于石墨材料间以适用粘接剂粘接的粘接抗拉强度的测定。

2 引用标准

GB/T 13465.1 不透性石墨材料力学性能试验方法总则

3 名词术语

3.1 石墨粘接剂——粘接石墨材料所用酚醛石墨胶泥或其它适用的粘接剂。

3.2 粘接抗拉强度——石墨材料间用粘接剂粘接，在垂直于粘接面方向的拉力作用下，粘接面断裂时，单位粘接面上所受的拉伸力。

4 仪器、设备

4.1 游标卡尺：量程0~150 mm，分度值0.02 mm。

4.2 材料试验机：测量精度不低于1级或误差不超过±1%。

4.3 夹具装置如图1所示