

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 3034—93

滚动轴承油封防锈包装

1993-05-07 发布

1994-01-01 实施

中华人民共和国机械工业部 发布

中 华 人 民 共 和 国
机 械 行 业 标 准
滚 动 轴 承 油 封 防 锈 包 装

JB/T 3034-93

*

机械工业部机械标准化研究所出版发行
机械工业部机械标准化研究所印刷
(北京 8144 信箱 邮编 100081)

*

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 5/8 字数 12,000
1993 年 10 月第一版 1993 年 10 月第一次印刷
印数 00,001-500 定价 2.50 元

编号 1130

滚动轴承油封防锈包装

代替 JB 3034-82

1 主题内容与适用范围

本标准规定了滚动轴承、滚动体(钢球、滚子、滚针)及其他轴承零件的清洗、防锈、内包装技术要求和方法。

本标准适用于生产厂和用户对滚动轴承、钢球、滚子、滚针及其他轴承零件清洗、防锈、内包装的检验和验收。

2 引用标准

GB 253	灯用煤油
GB 307.3	滚动轴承 一般技术要求
GB 1789	航空洗涤汽油
GB 1922	溶剂油
GB 4456	包装用聚乙烯吹塑薄膜
GB 4879	防锈包装
GB 8597	滚动轴承包装
GB/T 265	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
GB/T 267	石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)
GB/T 361	防锈油脂湿热试验方法
GB/T 511	石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)
SH/T 0080	防锈油脂腐蚀性试验法
SH/T 0081	防锈油脂盐雾试验法
SH/T 0195	润滑油腐蚀试验法
SH/T 0212	防锈油脂除膜性试验法
SH/T 0311	置换型防锈油人汗置换性能试验方法
SH/T 0367	置换型防锈油

3 防锈包装的分类

- 3.1 小型类: 外径小于 $\phi 47$ mm的轴承。
- 3.2 中型类: 外径 $\phi 47\sim 190$ mm的轴承。
- 3.3 大型类: 外径 $\phi 200\sim 430$ mm的轴承。
- 3.4 零件类: 直径 $\phi 0.3\sim 250$ mm的钢球和所有尺寸的滚子、滚针及其他轴承零件。

4 防锈期

- 4.1 防锈期分 0.5年、1年、2年。
- 4.2 防锈期半年适用于大批量发货到同一用户,短期内投入装机使用的轴承。
防锈期1年适用于一般轴承。