

ICS 91.100.10
Q 62
备案号:20858—2007

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 799—2007
代替JC/T 799—1988(1996)

装饰石膏板

Decorating gypsum board

2007-05-29发布

2007-11-01实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

前　　言

本标准是对 JC/T 799—1988(1996)《装饰石膏板》进行的修订。

本标准与 JC/T 799—1988(1996)相比主要变化如下：

- 对本标准范围涉及的内容进行了修改(原版的第 1 章,本版的第 1 章);
- 对产品标记方法、标记示例进行了修改(原版的 3.4,本版的 3.4);
- 取消了产品分等,合并了物理力学性能指标的表格(原版的第 4 章,本版的第 4 章);
- 对试验方法中有关试验项目的表述进行了修改(原版的 5.4.7、5.4.9,本版的 5.4.7、5.4.9);
- 对检验规则中有关表述进行了修改,并增加了型式检验(原版的第 6 章、本版的第 6 章)。

本标准自实施之日起代替 JC/T 799—1988(1996)《装饰石膏板》。

本标准由中国建筑材料工业协会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC 195)归口。

本标准负责起草单位:河南建筑材料研究设计院有限责任公司、中国新型建筑材料工业杭州设计研究院。

本标准主要起草人:汪卓敏、徐柱琦、郑建国。

本标准委托河南建筑材料研究设计院有限责任公司负责解释。

本标准历次发布的版本为:

- GB 9777—1988、JC/T 799—1988(1996)。

装饰石膏板

1 范围

本标准规定了浇注成型的装饰石膏薄板的术语、分类、要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于用作室内墙面装饰和吊顶的装饰石膏板。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

2.1

装饰石膏板 *decorating gypsum board*

以建筑石膏为主要原料，掺入适量纤维增强材料和外加剂，与水一起搅拌成均匀的料浆，经浇注成型、干燥而成的不带护面纸的装饰板材。

2.2

厚度 *thickness*

不包括棱边倒角、孔洞和浮雕图案在内的板材正面和背面间的垂直距离。

2.3

直角偏离度 *right-angle deviation*

板材相邻两棱边偏离直角的程度，以两对角线的差值表示。

3 产品分类

3.1 分类

根据板材正面形状和防潮性能的不同，其分类及代号见表1。

表 1

分类	普通板			防潮板		
	平板	孔板	浮雕板	平板	孔板	浮雕板
代号	P	K	D	FP	FK	FD

3.2 形状

装饰石膏板为正方形，其棱边断面形式有直角型和倒角型两种。

3.3 规格

装饰石膏板的规格为两种：500 mm×500 mm×9 mm, 600 mm×600 mm×11 mm。其他形状和规格的板材，由供需双方商定。

3.4 产品标记

产品按下列顺序标记：名称、类型、规格、标准号。

示例：板材尺寸为 500 mm×500 mm×9 mm 的防潮孔板：装饰石膏板 FK 500 JC/T 799—2007

4 要求

4.1 外观质量

装饰石膏板正面不应有影响装饰效果的气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均匀和图案不完整等缺陷。