

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 449—2008
代替 JC/T 449—2000

镁质胶凝材料用原料

Raw materials for magnesia cement

2008-06-16 发布

2008-12-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准是对 JC/T 449—2000《镁质胶凝材料用原料》进行的修订。本标准与日本工业标准 JISA 6905—1993《镁氧水泥(菱镁土水泥)》的一致性程度为非等效。

本标准与 JISA 6905—1993 相比,主要差异如下:

- 保留了轻烧氧化镁及其配制的胶凝材料的技术要求;
- 补充了氯化镁的质量要求、试验方法、包装要求等。

本标准与 JC/T 449—2000 相比,主要变化如下:

- 增加了活性氧化镁控制指标及测试方法;
- 针对实验方法参照标准的修改对相应指标进行修正。

本标准附录 A 为规范性附录。

本标准自实施之日起,代替 JC/T 449—2000。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥制品标准化技术委员会(SAC/TC 197)归口。

本标准负责起草单位:合肥水泥研究设计院。

本标准协助起草单位:广州新绿环阻燃装饰材料有限公司、辽宁海城镁矿亨通轻烧镁厂、东莞市佳美得新型装饰材料有限公司。

本标准主要起草人:余学飞、谢萌、付志洪、段圆圆、张忠明、刘文清、陈永华、姚广宁、童宗荣、傅建彪。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- JC/T 449—1991;
- JC/T 449—2000。

镁质胶凝材料用原料

1 范围

本标准规定了镁质胶凝材料用原料的技术要求、试验方法、检验规则、产品质量证明书、包装与标志、运输与贮存。

本标准适用于由菱镁矿($MgCO_3$)经轻烧、粉磨而制成的轻烧氧化镁以及由盐卤液经干燥处理制得的氯化镁，作为镁质胶凝材料用原料。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 176 水泥化学分析方法
- GB/T 1345 水泥细度检验方法(80 μm 筛析法)
- GB/T 1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安全性检验方法
- GB/T 2419 水泥胶砂流动度测定方法
- GB/T 12573 水泥取样方法
- GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)
- JC/T 726 水泥胶砂试模
- QB/T 2605 工业氯化镁

3 技术要求

3.1 轻烧氧化镁

3.1.1 物理化学性能

按物理化学性能分为Ⅰ级品、Ⅱ级品、Ⅲ级品，轻烧氧化镁物理化学性能应符合表1的规定。

表1 轻烧氧化镁的物理化学性能

| 指 标 | 级 别 | | |
|--------------------------|----------|-------|-------|
| | I 级 | II 级 | III 级 |
| 氧化镁 / 活性氧化镁(MgO) % ≥ | 90/70 | 80/55 | 70/40 |
| 游离氧化钙(f CaO) % ≤ | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 烧失量 % ≥ | 6 | 8 | 12 |
| 细度(80 μm 筛析法)筛余 % ≤ | 10 | 10 | 10 |
| 抗折强度 MPa ≥ | 1d | 5.0 | 4.0 |
| | 3d | 7.0 | 6.0 |
| 抗压强度 MPa ≥ | 1d | 25.0 | 20.0 |
| | 3d | 30.0 | 25.0 |
| 凝结时间 | 初凝 min ≥ | 40 | 40 |
| | 终凝 h ≤ | 7 | 7 |
| 安定性 | | 合格 | 合格 |