


调整为:LS/T 3802-1988



LS/T3802-1988

中华人民共和国国家标准

UDC 664.76.03

粮食包装 面粉袋

GB 8665-88

Packing of grain—Flour bags

ZUJJCZ047

本标准适用于以纯棉、维棉白布作原料的新面粉袋。也适用于修整纯棉、维棉白布作原料的旧面粉袋。

1 新面粉袋

- 1.1 凡未经使用过的,或第一次装面粉尚未倒空前的,符合制作标准的面粉袋称为新面粉袋。
- 1.2 新面粉袋用布的技术条件见表1。

表1 新面粉袋用布的技术条件

序号	项 目	纯棉白布		
		1号袋	2号袋	3号袋
1	幅宽 cm	87	87	87
	宽度偏差	± 0.9	± 1	± 1
2	原纱号数 (英制支数)	27.8 (21 ^F)	28 (21 ^F)	18 (32 ^F)
	经纬纱	27.8 (21 ^F)	28 (21 ^F)	18 (32 ^F)
3	原纱成分	纯 棉	棉50/维50	棉50/维50
4	总经根数	2066	2066	2378
5	密 度	236	236	271.5
	根/10cm	220	220	271.5
6	织物紧度	46	46	46
	经 向	43	43	43
	纬 向	69	69	69
7	总紧度 %	69	69	69
8	无浆干重, g/m ²	124.5	125	96.5
9	断裂强度	44	48	34.5
	kg/5 × 20cm	42.1	45	36.5
10	断裂功	45	85	47
	kg · cm	37	80	61
11	织物组织	1/1	1/1	1/1
12	棉结杂质的疵点合格率, %	50	40	36
13	浆料和染料	无毒	无毒	无毒
	色 线 (红或蓝)			距两侧布边15cm处各加织三根

注: ① 1号袋、2号袋为省、市间通用。
② 3号袋为地产、地销使用。

中华人民共和国商业部1988-02-01批准

1988-07-01实施

1.3 有关面袋布的分等、试验方法、包装和标志、验收规则等按《本色棉布》中GB 407~410—78有关规定执行。

如有特殊需用，由供需双方商定解决。

1.4 新面粉袋的技术条件见表2。

表2 新面粉袋的技术条件

序号	项 目	技 术 条 件	偏差浮动
1	面粉盛装量, kg	25	
2	用布	87	
	cm	94	± 1
3	外形	86	± 1
	cm	45.5	± 0.5
	用线强度	不低于 27.8×5 (21 ⁵ /5) 棉线的强度	
	设 备	采用链式工业缝纫机	
4	针 距	18~21/10cm	
	走线方向	由袋口向袋底走线	
	留线头长度, cm	1~1.5	
	袋侧边宽度, cm	1.5	± 0.3
	袋底边宽度, cm	1.0	± 0.1

2 旧面粉袋

2.1 面粉袋在使用后，仍符合使用标准的为旧面粉袋。

2.2 旧面粉袋的使用标准

2.2.1 符合面粉袋的卫生指标要求。

2.2.2 符合旧面粉袋的修整标准要求。

3 面粉袋的卫生

3.1 符合《中华人民共和国食品卫生法》(试行)对包装物的有关规定。

3.2 面粉袋的卫生指标见表3。