

ICS 79.040
B 69

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1974.2—2011

LY/T 1974.2—2011

民族乐器锯材 第2部分：琵琶用材

Sawn timber for national music instrument—Part 2: Timber for pipa

中华人民共和国林业
行业标准
民族乐器锯材 第2部分：琵琶用材
LY/T 1974.2—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字
2011年9月第一版 2011年9月第一次印刷

*

书号：155066·2-22428 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



LY/T 1974.2—2011

2011-06-10 发布

2011-07-01 实施

国家林业局 发布

表 1 尺寸

单位为毫米

名 称	面 板	背 板
长度	650~700	860~900
宽度	170~180	330~350
厚度	10~12	90~95

4.2.2 面板加工要求

面板为径切板材。

4.3 缺陷允许限度

缺陷允许限度应符合表 2 的规定。

表 2 缺陷允许限度

缺陷名称	允许限度	
	一等品	二等品
活节	面板:不许有; 背板:节径 ≤ 10 mm 的不计	面板:不许有; 背板: ≤ 20 mm 的不计
死节、漏节	不许有	不许有
腐朽	不许有	不许有
虫眼	不许有	不许有
纵裂	不超过 0.5%	不超过 1%
钝棱	面板:不许有; 背板:缺角尺寸不超过材宽的 10%	面板:不许有; 背板:缺角尺寸不超过材宽的 20%
斜纹	不超过 1%	不超过 3%
弯曲	顺弯不超过 0.5%; 横弯不超过 0.5%	顺弯不超过 1%; 横弯不超过 1%

5 检验方法与材积计算

5.1 抽样

按 GB/T 17659.2 的规定执行。

5.2 尺寸检量

按 GB/T 4822 的规定执行。

前 言

LY/T 1974《民族乐器锯材》分为以下两部分:

——第 1 部分:古琴用材;

——第 2 部分:琵琶用材。

本部分为 LY/T 1974 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本部分起草单位:全国木材标准化技术委员会原木锯材分委会、哈尔滨师范大学音乐学院、扬州天艺民族乐器厂。

本部分主要起草人:黄晓山、盛雪、李晓雪、宋润惠、徐红星。