

ICS 59.080.40
分类号: Y47
备案号: 36747-2012

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 4344—2012

裙腰带用聚氯乙烯人造革

Polyvinyl chloride artificial leather for undaria and belt

2012-05-24 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准依据GB/T 1.1—2009的起草规则编制。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会(SAC/TC48)归口。

本标准起草单位：义乌市鑫挺人造革有限公司。

本标准参与起草单位：义乌市中宝塑胶有限公司、河北长安塑胶有限公司。

本标准主要起草人：潘公挺、李华、李竹英、陈艳萍。

裙腰带用聚氯乙烯人造革

1 范围

本标准规定了裙腰带用聚氯乙烯人造革的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存。

本标准适用于以机织布基和非织造布基为底基,在聚氯乙烯树脂中加入增塑剂和其他添加剂经涂敷或压延等方法而制成的裙腰带用聚氯乙烯人造革。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量(AQL)检索的逐批检验抽样计划
 GB/T 2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境
 GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
 GB/T 8948—2008 聚氯乙烯人造革
 GB/T 19941—2005 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定
 GB/T 19942—2005 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定
 GB/T 22807—2008 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定
 GB/T 22808—2008 皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定
 GB/T 22930—2008 皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定
 QB/T 1646—2007 聚氨酯合成革

3 产品分类

产品按布基编织方法分类见表1。

表1 产品分类

类别	布基品种
A类	机织布
B类	非织造布

4 要求

4.1 规格

4.1.1 厚度及极限偏差、宽度及极限偏差应符合表2规定。

表2 厚度及极限偏差、宽度及极限偏差

单位为毫米

厚度及极限偏差		宽度及极限偏差	
厚度	极限偏差	宽度	极限偏差
<1.00	±0.05	1370	-10
≥1.00	±0.10		

注:其他规格由供需双方协商确定。