


ICS 59.080.40
分类号: Y 47
备案号: 41603-2013



中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 4476—2013

足球用聚氨酯合成革

Polyurethane synthetic leather for football

2013-07-22 发布

2013-12-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会（SAC/TC 48）归口。

本标准起草单位：无锡双象超纤材料股份有限公司、浙江禾欣实业集团股份有限公司、昆山协孚人造皮有限公司、安徽安利合成革股份有限公司、泉州万华世旺超纤有限责任公司。

本标准主要起草人：金梅、邹永华、田为坤、刘安秦、殷海虹。

足球用聚氨酯合成革

1. 范围

本标准规定了足球用聚氨酯合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于以机织布或非织造布为底基，经聚氨酯树脂涂覆加工及系列后整理工艺制成的足球用革。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 8949—2008 聚氨酯干法人造革

QB/T 2726—2005 皮革 物理和机械试验 耐磨性能测定

QB/T 2888—2007 聚氨酯束状超细纤维合成革

HG/T 3689—2001 鞋类耐黄变试验方法

3 产品分类

产品按所用布基分类，见表1。

表1 产品分类

类 别	产 品
A 类	机织布基合成革
B 类	非织造布基合成革

4 要求

4.1 规格

4.1.1 厚度及其偏差、宽度和长度偏差

产品厚度 h 及其偏差、宽度和长度偏差应符合表2的要求。

表2 产品厚度、宽度和长度偏差

类 别	厚度及其偏差/mm		宽 度/mm	长度偏差/m
	厚 度 h	偏 差		
A 类	0.6~0.8	±0.05	≥1 370	不应有负偏差
	>0.8			
B 类	1.2~1.3	±0.10		
	>1.3			

4.1.2 每卷段数和最小段长

每卷段数和最小段长应符合表3规定。