

QB

中华人民共和国行业标准

塑料产品标准

(4)

1993—11—13发布
1994—01—06

1994—07—01实施
1994—08—01

中华人民共和国轻工业部 发布

目 次

QB 1868—93 聚酯 (PET) 软饮料瓶	(1)
QB 1869—93 高抗冲聚苯乙烯挤出板材	(10)
QB/T 1870—93 塑料菜板	(15)
QB/T 1871—93 双向拉伸尼龙 (BOPA) /低密度 聚乙烯 (LDPE) 复合膜、袋	(18)
QB/T 1916—93 硬聚氯乙烯 (PVC—U) 双壁波纹管材	(26)
QB 1929—93 给水用聚丙烯 (PP) 管材	(34)
QB 1930—93 给水用低密度聚乙烯 (LDPE、LLDPE) 管材	(43)
QB 1956—94 聚丙烯吹塑薄膜	(49)
QB 1999—94 密胺塑料餐具	(55)
QB 2000—94 塑料遮阳 (光) 网	(59)

中华人民共和国行业标准

QB 1868—93

聚酯 (PET) 软饮料瓶

1 主题内容与适用范围

本标准规定了聚酯 (PET) 软饮料瓶 (以下简称瓶) 的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用注塑、拉伸、吹塑一步法或二步法工艺生产的瓶。产品主要用于碳酸饮料和矿泉水饮料包装。

2 引用标准

- GB 2410 透明塑料透光率和雾度试验方法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表
- GB 10792 碳酸饮料
- GB 13113 食品包装用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品的卫生标准

3 产品分类

3.1 按用途分为可充气瓶和不可充气瓶。

3.1.1 可充气瓶主要用于各种碳酸饮料的包装。

3.1.2 不可充气瓶主要用于矿泉水饮料的包装。

3.2 按结构分为有底座瓶和无底座瓶，见图1。

3.3 按规格分为

330~500ml

501~1000ml

1001~1250ml


1251~1500ml

1501~2000ml

4 技术要求

4.1 外观应符合表1规定。

4.2 规格及偏差



A—上肩部；B—肩部；C—瓶壁；D—根部；E—底部；
F—注塑口；G—底座；H—支撑环；I—螺纹

图 1