

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

石 油 产 品 标 准

1992

1992-01-15 发布

1992-12-01 实施

中国石油化工总公司 发布

目 录

SH 0094—91 蜗轮蜗杆油	(1)
SH/T 0095—91 L-RG 溶剂稀释型防锈油	(4)
SH/T 0096—91 L-RK 脂型防锈油	(6)
SH 0097—91 801 降凝剂	(8)
SH 0098—91 管道防腐沥青	(13)

中华人民共和国石油化工行业标准

801 降 凝 剂

SH 0097—91

代替 SY 1701—66
(1988年确认)

1 主题内容与适用范围

本标准规定了由氯化石蜡和萘在三氯化铝催化剂作用下的缩合产物,经精制所制得的烷基萘降凝剂的技术条件。产品代号为 T 801。

本标准所属产品主要用于润滑油降凝,改善其低温流动性。

2 引用标准

- GB 260 石油产品水分测定法
- GB 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
- GB 267 石油产品闪点和燃点测定法(开口杯法)
- GB 268 石油产品残炭测定法(康氏法)
- GB 508 石油产品灰分测定法
- GB 510 石油产品凝点测定法
- GB 511 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)
- GB 3535 石油倾点测定法
- GB 4756 石油和液体石油产品取样法(手工法)
- GB 6540 石油产品颜色测定法
- GB 7544 橡胶薄膜套
- ZB E30 002 石油产品中氯含量测定法
- ZB E30 005 石油产品包装、贮运及交货验收规则

3 技术内容

3.1 本标准所属产品按质量分为合格品和一级品。

3.2 技术要求

项 目	质量指标		试验方法
	一级品	合格品	
运动粘度(100℃),mm ² /s	实测	—	GB 265
闪点(开口),C	不低于	180	GB 267
倾点,C	实测	—	GB 3535
色度,号	不大于	4	GB 6540 ¹⁾
有效组分,%	不低于	40	附录 A
氯含量,%	不大于	2	ZB E30 002