

# SH

## 中华人民共和国石油化工有限公司行业标准

---

### 石蜡和凡士林行业标准 (1991)

1991-03-26 发布

1992-04-01 实施

---

中国石油化工总公司 发布

# 目 录

|                       |              |       |
|-----------------------|--------------|-------|
| SH 0008—90            | 化妆用凡士林 ..... | ( 1 ) |
| <del>SH 0009—90</del> | 化妆用石蜡 .....  | ( 3 ) |
| <del>SH 0013—90</del> | 微晶蜡 .....    | ( 5 ) |
| SH 0014—90            | 皂用蜡 .....    | ( 7 ) |
| SH 0039—90            | 工业凡士林 .....  | ( 9 ) |

# 中华人民共和国石油化工行业标准

SH 0014—90

## 皂 用 蜡

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了由天然原油生产的含油蜡,经溶剂脱油或发汗脱油所制成的皂用蜡的技术条件。  
本标准所属产品适用于做催化氧化制取合成脂肪酸的原料。

### 2 引用标准

GB 260 石油产品水分测定法  
 GB 390 润滑油中糠醛试验法  
 GB 504 酚精制润滑油酚含量测定法  
 GB 2539 石蜡熔点(冷却曲线)测定法  
 GB 3554 石油蜡含油量测定法  
 GB 9168 石油产品减压馏程测定法  
 ZB E30 005 石油产品包装、贮运及交货验收规则  
 SY 2001 固体和半固体石油产品取样法  
 SY 2301 溶剂汽油碘值测定法

### 3 产品分类

本产品质量等级按质量分为优级品、一级品和合格品三个等级。

### 4 技术要求

| 项 目<br>等 级   | 质量指标             |                 |                   | 试验方法    |
|--|------------------|-----------------|-------------------|---------|
|  | 优级品              | 一级品             | 合格品 <sup>1)</sup> |         |
| 外观   | 白色结晶稍带黄色         | 淡黄色             | 黄色                | 目测      |
| 含油量,% 不大于  | 2                | 6               | 8                 | GB 3554 |
| 熔点,℃   | 44~52            | 42~52           | 40~52             | GB 2539 |
| 馏程:<br>5%馏出温度,℃ 不低于<br>400℃前馏出量,% 不小于<br>95%馏出温度,℃ 不高于 | 320<br>60<br>460 | 320<br>—<br>460 | —                 | GB 9168 |
| 机械杂质 <sup>2)</sup>                                     | 无                |                 |                   |         |
| 水分,% 不大于   | 0.2              | 0.2             | 实测                | GB 260  |
| 碘值,gI/100 g 不大于  | 2.0              | 2.0             | 2.5               | SY 2301 |

中国石油化工总公司 1991-03-26 批准

1992-04-01 实施