

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 0602-94

L—RA 水置换型防锈油

1994-10-07 发布

1995-07-01 实施

中国石油化工总公司 发布

L—RA 水置换型防锈油

1 主题内容与适用范围

本标准规定了以煤油为基础油并加有各种添加剂的水置换型防锈油的技术条件,产品代号为L—RA。

本标准所属产品适用于机械加工零部件水洗后工序间防锈。

2 引用标准

- GB/T 261 石油产品闪点测定法(闭口杯法)
 GB/T 2361 防锈油脂湿热试验法
 GB/T 4756 石油和液体石油产品取样法(手工法)
 SH/T 0036 防锈油水置换性试验法
 SH/T 0063 防锈油干燥性试验法
 SH/T 0080 防锈油脂腐蚀性试验法
 SH/T 0105 溶剂稀释型防锈油油膜厚度测定法
 SH 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则
 SH/T 0211 防锈油脂低温附着性试验法
 SH/T 0212 防锈油脂除膜性试验法
 SH/T 0214 防锈油脂分离安定性试验法
 SH/T 0216 防锈油喷雾性试验法
 SH/T 0584 防锈油脂包装贮存试验法(百叶箱法)

3 技术要求

项 目	质量指标	试验方法
闪点(闭口),℃	不低于 55	GB/T 261
干燥性(24h)	油状态或柔软状态	SH/T 0063
低温附着性(-20±2℃)	合格	SH/T 0211
水置换性	合格	SH/T 0036
喷雾性	合格	SH/T 0216
分离安定性(-20±2℃)	无相变或分离	SH/T 0214
除膜性 ¹⁾ (百叶箱包装贮存 92d 后),往复次数	不大于 6	SH/T 0212