

SJ

中华人民共和国第四机械工业部部标准

SJ 1943~1948—81

电视机用硅功率二极管

1982-01-03发布

1982-07-01实施

中华人民共和国第四机械工业部 批准

目 录

SJ 1943—81	2 _D ^C L 12~20型高压硅堆.....	(1)
SJ 1944—81	2 _D ^C L 30~33、2 _D ^C L 40~43型高压硅堆.....	(4)
SJ 1945—81	2 _D ^C N1D~2D、2 _D ^C N3D~3K、2 _D ^C N6D~6K型硅阻尼 二极管.....	(7)
SJ 1946—81	2 _D ^C N4C、2 _D ^C N5C型硅升压二极管.....	(11)
SJ 1947—81	2 _D ^C Z32B、2 _D ^C Z33B型硅电源整流二极管.....	(15)
SJ 1948—81	2 _D ^C Z90D~90J、2 _D ^C Z91D~91J、2 _D ^C Z92D~92J型硅高频整流 二极管.....	(19)
附录一、	电视机用半导体功率二极管测试方法(推荐).....	(23)
附录二、	参数名称、符号、定义.....	(26)
附录三、	新旧型号参考对照表.....	(27)

中华人民共和国第四机械工业部部标准

SJ 1945—81

$2\frac{C}{D}N1D \sim 2D$ 、 $2\frac{C}{D}N3D \sim 3K$ 、 $2\frac{C}{D}N6D \sim 6K$ 型硅阻尼二极管

本标准适用于 $2\frac{C}{D}N1D \sim 2D$ 、 $2\frac{C}{D}N3D \sim 3K$ 型玻璃封装及 $2\frac{C}{D}N2D$ 、 $2\frac{C}{D}N6D \sim 6K$ 型塑料封装硅功率二极管。该产品主要用于各种电视机作阻尼。

1. 该产品除按本标准规定外还应符合 SJ 908-74《半导体二极管(二类)总技术条件》的规定。

2. 产品的外形尺寸应符合部标 SJ 206-81《半导体二极管外形尺寸》EM-3型(玻封)或 EL-6型(塑封)的规定。注： $2\frac{C}{D}N2D$ 允许采用 EL-5型外形。

3. 技术要求和试验方法：

3.1 产品电参数应符合规范表的规定。

3.2 产品电参数的测试方法应符合本标准的规定(见附录一)。

3.3 高温反向平均电流试验方法

3.3.1 高温反向平均电流试验方法 I

产品在温度为 $100 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 下，恒温 20 分钟后，加反向重复峰值电压及规定的正向平均电流(按温度负荷曲线规定的比例值)，工作 1 分钟时，测试反向平均电流。

3.3.2 高温反向平均电流试验方法 II

产品在最高结温下，恒温 20 分钟后，加反向重复峰值电压，工作 1 分钟时，测试反向平均电流。

注：交收试验应采取与之相应的测试方法。

3.4 涌浪电流(正向不重复峰值电流)试验方法

产品在室温下，加反向重复峰值电压和正向平均电流工作 10 分钟后，施以正向不重复峰值电流，其条件为参数规范表所规定。

3.5 环境试验项目及顺序：

序号	试验项目	《半导体二极管(二类)总技术条件》条款	本标准条款
1	试测Lx类参数	11	3.1、3.2
2	振动强度试验	6(1)	3.5.1
3	机械冲击试验	6(2)	3.5.1
4	变频振动试验	6(3)	3.5.1
5	热冲击试验	7	3.5.1
6	交变湿热试验	8	3.5.2