



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 0971—2010
代替 SN/T 0971—2000

涤纶加工丝检验规程

Rules for the inspection of polyester textured yarn

2010-11-01 发布

2011-05-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替了 SN/T 0971—2000《进出口涤纶加工丝检验规程》。

本标准与 SN/T 0971—2000 相比,主要技术变化如下:

——在抽样数量方面作了修改;

——加强了包装、标示检验。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国上海出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:徐苇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——SN/T 0971—2000。

涤纶加工丝检验规程

1 范围

本标准规定了进出口涤纶加工丝的抽样方法、安全卫生要求、检验方法以及检验结果的判定。
本标准适用于进出口涤纶加工丝的商业质量、品质及外观检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 6503 化学纤维 回潮率试验方法
- GB/T 6505 化学纤维 长丝热收缩率试验方法
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 14343 化学纤维 长丝线密度试验方法
- GB/T 14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法
- GB/T 14345 化学纤维 长丝捻度试验方法
- FZ/T 50001 合成纤维长丝网络度试验方法
- SN/T 0467 进出口涤纶加工丝卷缩特性测定方法
- SN/T 0469 进出口涤纶加工丝上油率、含油率测定方法
- SN/T 0471 进出口涤纶加工丝染色均匀度检测方法
- SN/T 2839 进出口纺织原料检验通用技术要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

商业质量 commercial mass

材料干燥后质量加上相应于商业回潮率的质量或材料经萃取后干燥质量加上相应商业匀贴的质量所得的材料质量。

3.2

试验用标准大气 standard atmospheric condition for testing

调湿和试验用的标准大气条件：温度为 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $65\% \pm 4\%$ 。

3.3

检验规程 inspection rules

对检验技术要求和实施程序所做的统一规定。

3.4

检验批 inspection lot

同一合同、同一品种的一个报验批为一检验批。