

SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 0769—2011
代替 SN/T 0769—1999

进出口高旦聚酯单丝检验规程

Rules of inspection for import and export high denier polyester
monofilament

2011-05-31 发布

2011-12-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 SN/T 0769—1999《进出口高旦聚酯单丝检验规程》。

本标准与 SN/T 0769—1999 相比主要变化如下：

- 删除了预调试验、恒重、偏差率和变异系数术语与定义；
- 抽样方法根据 GB/T 6502《化学纤维长丝取样方法》进行了修改；
- 公量检验增加了上油率的检测；
- 增加了外观检测；
- 删除了单丝直径测定千分尺测定法；
- 干断裂强度及干断裂伸长率改为按 GB/T 14344《化学纤维 长丝拉伸性能试验方法》执行；
- 干热收缩率参考 GB/T 16604《涤纶工业长丝》进行了修改；
- 增加了包装、标志和数量的有关检验内容和要求。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国河南出入境检验检疫局、中华人民共和国深圳出入境检验检疫局、中华人民共和国北京出入境检验检疫局、中华人民共和国邯郸出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：郭会清、禹建鹰、冯山、周征宇、王建中、王强、裴新华、王新辉、张予生。

SN/T 0769 的历次版本发布情况为：

…… SN/T 0769—1999。

进出口高旦聚酯单丝检验规程

1 范围

本标准规定了进出口高旦聚酯单丝的公量检验、品质项目中的单丝直径、断裂强度及断裂伸长率、干热收缩率等检验方法。

本标准适用于制造造纸网及其他用途产品原料(纤径0.15 mm及以上)高旦聚酯单丝的公量和品质检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6503 化学纤维 回潮率试验方法

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

SN/T 0469 进出口涤纶加工丝上油率、含油率测定方法

3 抽样

3.1 检验批

同一合同、同一发票、同一生产批号为一检验批。
同一合同、同一发票、同一生产批号为一检验批。

3.2 取样数量

3.2.1 总则

每一检验批取样数量按表1执行。

表 1 取样数量

全批数量	称取箱件数量	抽取卷装数量	
		公量	品质
100 及以下	5	20	20
101~200	5%	20	20
201~500	每增加 50 箱增称 1 箱，不足 50 箱按 50 箱计	20	20
501 及以上	每增加 100 箱增称 1 箱， 不足 100 箱按 100 箱计	40	40