

SN

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN/T 0451—95

出口麻棉色织布检验规程

**Inspection rule for export linen (ramie)-
cotton union yarn dyed fabrics**

1995-09-06 发布

1996-01-01 实施

中华人民共和国国家进出口商品检验局 发布

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

出口麻棉色织布检验规程

SN/T 0451—95

Inspection rule for export linen (ramie)-
cotton union yarn dyed fabrics

1 主题内容与适用范围

本规程规定了出口麻棉色织布的产品规格、分等规定、布面疵点评分方法、取样方法、检验方法、检验规定及包装和标志。

本规程适用于检验出口机织亚(苎)麻棉混纺色织布、亚(苎)麻棉交织色织布的品质。

2 引用标准

- GB 250 评定变色用灰色样卡
- GB 251 评定沾色用灰色样卡
- GB 3291 纺织名词术语(纺织材料、纺织产品通用部分)
- GB 3920 纺织品耐摩擦色牢度试验方法
- GB 3921 纺织品耐洗色牢度试验方法
- GB 3923 机织物断裂强力和断裂伸长的测定(条样法)
- GB 4666 机织物长度的测定
- GB 4667 机织物幅宽的测定
- GB 4668 机织物密度的测定
- GB 8628 测定织物尺寸变化时试样的准备、标记和测量
- GB 8629 纺织品试验时采用的家庭洗涤及干燥程序
- GB 8630 纺织品在洗涤和干燥时尺寸变化的测定
- GB n 286 色织布检验规则

3 产品规格

出口麻棉色织布的产品规格按合同规定执行。

4 分等规定

- 4.1 出口麻棉色织布的品等分为一等品、二等品、三等品、等外品。
- 4.2 出口麻棉色织布的定等,综合经纬密度、尺寸变化率、染色牢度、断裂强力、纤维含量、幅宽、纬斜率、色差和布面疵点等九项指标,经纬密度、尺寸变化率、染色牢度、断裂强力和纤维含量按批评定;幅宽、纬斜率、色差和布面疵点按匹(段)评定。
- 4.3 出口一等品经纬密度、尺寸变化率、染色牢度、断裂强力、纤维含量规定见表1。

表 1

项 目		允 许 范 围	
经、纬密度 根/10 cm		-2% 及以内	
尺寸变化率 %		不大于 5	
染色牢度 级	耐 洗	原样变色	3
		白布沾色	3
	耐摩擦	干摩	3
		湿摩	2
断 裂 强 力 N		不低于 200	
纤 维 含 量 %		5	

注：① 未经整理的织物尺寸变化率不考核。

② 染色牢度允许有 2 个项目低于表 1 规定半级。

4.4 4.3 条任一项超过表 1 允许范围，则定该项为二等。

4.5 出口一等品幅宽、纬斜、色差规定见表 2。

表 2

项 目	允 许 范 围
幅 宽 cm	-1.5% 及以内
纬 斜 率 %	有格织物 3% 及以内
	无格织物 5% 及以内
色 差 级	同匹左、中、右 4
	同匹前、后 4
	同箱匹间 3—4
	同批箱间 3
	与原样、同类样 3
	与参考样 2—3

4.6 4.5 条任一项超过表 2 允许范围，则定该项为二等。

4.7 布面疵点分等规定见表 3。