

ICS 77.040.30  
H 12

# YS

## 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 691—2009

YS/T 691—2009

### 氟 化 镁

Magnesium fluoride

中华人民共和国有色金属  
行 业 标 准  
氟 化 镁  
YS/T 691—2009

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字  
2010年3月第一版 2010年3月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-20344 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



YS/T 691—2009

2009-12-04 发布

2010-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验,如检验结果与质量证明书所载等级不符时,应在收到产品之日起 30 天内向供方提出,由供需双方协商解决,如需仲裁,仲裁取样由供需双方共同进行。

#### 5.2 组批

产品应成批提交检验,每批应由同一等级的产品组成,批重不大于 10 t。

#### 5.3 检验项目

每批氟化镁应进行化学成分和外观质量的检验。

#### 5.4 取样

5.4.1 根据表 2 规定的采样袋数随机采样。

表 2

| 总体袋数    | 选取的最少袋数 | 总体袋数    | 选取的最少袋数 |
|---------|---------|---------|---------|
| 1~10    | 全部      | 152~181 | 17      |
| 11~49   | 11      | 182~216 | 18      |
| 50~64   | 12      | 217~254 | 19      |
| 65~81   | 13      | 255~296 | 20      |
| 82~101  | 14      | 297~343 | 21      |
| 102~125 | 15      | 344~400 | 22      |
| 126~151 | 16      |         |         |

#### 5.4.2 仲裁取样、制样

随机选取 5.4.1 规定的样品袋数,用直径为 19 mm~25 mm 的铜管探针,沿样袋对角线插入其深度的 3/4 处取等量试样,试样总量不少于 2 kg,将其充分混匀,用四分法缩分至不少于 500 g,分成 3 份,一份作仲裁分析用,其余由供需双方各保存一份。

#### 5.5 检验结果的判定

化学成分仲裁分析结果有一项指标与本标准规定不符合时,按仲裁分析结果重新判定等级。外观质量不合格时由供需双方协商解决。

### 6 包装、标志、运输、贮存及质量证明书

#### 6.1 标志

包装袋上应注明:供方名称、产品名称、牌号、本标准编号、批号、净重。

#### 6.2 包装

产品用塑料编织袋内衬塑料薄膜袋包装,每袋净重 25 kg 或 50 kg。也可按用户要求进行包装。

#### 6.3 运输

产品发运时,必须装在清扫干净且防雨水的车箱内,不同牌号的产品不得混装。

#### 6.4 贮存

产品必须贮存在干燥的仓库内,避免破损、污染和受潮,产品应分批堆放。

#### 6.5 质量证明书

每批产品应附质量证明书,其上注明:

- a) 供方名称;
- b) 产品名称;
- c) 牌号;
- d) 批号;

## 前 言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位:湖南有色氟化学有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准参加起草单位:多氟多化工股份有限公司。

本标准主要起草人:刘东晓、黎志坚、廖志辉、段立山、薛旭金、王建萍、郭贤慧。