

# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 281.11—2011  
代替 YS/T 281.11—1994

YS/T 281.11—2011

## 钴化学分析方法 第 11 部分:铜、锰量的测定 火焰原子吸收光谱法

中华人民共和国有色金属  
行业标准  
钴化学分析方法  
第 11 部分:铜、锰量的测定  
火焰原子吸收光谱法  
YS/T 281.11—2011

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)  
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)  
网址 www.spc.net.cn  
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字  
2012 年 8 月第一版 2012 年 8 月第一次印刷

\*

书号:155066·2-23873 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



YS/T 281.11-2011

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

的标准溶液平均吸光度的 0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于 0.80。

## 5 分析步骤

### 5.1 试料量

按表 1 称取试样，精确至 0.000 1 g( $m_0$ )。

### 5.2 空白试验

按表 1 称取金属钴(3.1)，随同试料做空白试验。

### 5.3 测定

5.3.1 将试料(5.1)置于 400 mL 烧杯中，分次加入 40 mL 硝酸(3.3)溶解试料。加热至完全溶解，微沸驱除氮的氧化物，蒸发至湿盐状。用约 20 mL 水吹洗表皿和杯壁，加热至盐类完全溶解，冷至室温后移入 100 mL( $V_0$ )容量瓶中，以水定容，混匀。铜、锰含量大于 0.015% 时，按表 1 分取，用水定容后待测。

表 1 试料量和测定时的分取

铜、锰含量( $w_{Cu,Mn}$ )/%	试料质量( $m_0$ )/g	分取体积 $V_1$ /mL	测定体积 $V_2$ /mL
0.000 50~0.015	2.00	—	全量
>0.015~0.30	1.00	10.00	100

5.3.2 使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪上相应波长处与标准溶液系列同时，以硝酸(3.3)调零，测量试液的吸光度，减去试料空白的吸光度，从工作曲线上查出相应元素的质量浓度。

### 5.4 工作曲线的绘制

5.4.1 根据测定体系中钴基体的量，分别称取六份金属钴(3.1)，置于一组 400 mL 烧杯中，以下按 5.3.1 的规定操作，分别移入 100 mL 容量瓶中。

5.4.2 分别移取 0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL 混合标准溶液(3.6)于容量瓶(5.4.1)中，以水定容，混匀。

5.4.3 在与试料测定相同条件下测量标准溶液的吸光度，减去“零”浓度溶液的吸光度，以被测元素铜或锰浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

## 6 分析结果的计算

按下式计算铜、锰的质量分数，结果以%表示：

$$w_x(\%) = \frac{\rho \cdot V_0 \cdot V_2 \times 10^{-6}}{m_0 \cdot V_1} \times 100\%$$

式中：

$X$  ——被测元素(Cu、Mn)；

$\rho$  ——自工作曲线上查得的铜、锰的质量浓度，单位为微克每毫升( $\mu\text{g/mL}$ )；

$V_0$  ——试液的总体积，单位为毫升(mL)；

## 前 言

YS/T 281《钴化学分析方法》共分为如下 20 个部分：

- 第 1 部分：铁量的测定 磷基水杨酸分光光度法
- 第 2 部分：铝量的测定 铬天青 S 分光光度法
- 第 3 部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法
- 第 4 部分：砷量的测定 钼蓝分光光度法
- 第 5 部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法
- 第 6 部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 7 部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 8 部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 9 部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 10 部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 11 部分：铜、锰量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 12 部分：砷、锑、铋、锡、铅量的测定 电热原子吸收光谱法
- 第 13 部分：硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法
- 第 14 部分：碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法
- 第 15 部分：砷、锑、铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法
- 第 16 部分：砷、镉、铜、锌、铅、铋、锡、锑、硅、锰、铁、镍、铝、镁量的测定 直流电弧原子发射光谱法
- 第 17 部分：铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法
- 第 18 部分：钠量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 19 部分：钙、镁、锰、铁、镉、锌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
- 第 20 部分：氧量的测定 脉冲-红外吸收法

本部分为 YS/T 281 的第 11 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 YS/T 281.11—1994《钴化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定铜、锰量》。与 YS/T 281.11—1994 相比，本部分主要有如下变化：

- 测定范围由 0.000 5%~0.15% 修改为 0.000 50%~0.30%；
- 对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款，增加了重复性限和再现性限；
- 补充了对试验报告的要求。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准负责起草单位：金川集团有限公司、北京矿冶研究总院。

本部分负责起草单位：金川集团有限公司。

本部分参加起草单位：北京矿冶研究总院、深圳市格林美高新技术股份有限公司。

本部分主要起草人：文占杰、吕庆成、张继红、朱玉强、冯先进、姜求韬、闫梨、何显达。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 281.11—1994。